

Divina

Marmo 3D

Masă de șpaclu decorativă, pentru crearea efectului de marmură pe pardoseli sau pereți



Descrierea produsului

Domeniu de utilizare

Marmo 3D este o tehnică decorativă versatilă, pentru interior, potrivită atât pentru pardoseli cât și pentru pereți. Este materialul ideal pentru realizarea de finisaje cu aspect de marmură autentică, atât în medii casnice, cât și în încăperi de business.

Proprietăți

- Aplicare ușoară
- Nuanțabil în în sistemul computerizat Color Express
- Potrivit pentru decorarea suprafețelor interioare (pardoseli și pereți)
- Conține aditivi speciali pentru o uscare rapidă
- Rezistență mecanică ridicată atunci când este folosit împreună cu lacul de protecție Microglass 2K

Ambalaje/Capacitate recipient

- 1 kg și 2,5 kg

Culoare

Alb (culoarea materialului de bază, nenuanțat).
Disponibil în 2 baze de nuanțare (baza 1 pentru culori deschise și baza 3 pentru culori intense).
Materialul poate fi nuanțat computerizat în sistemul ColorExpress.

Este recomandat să amestecați diferite loturi de fabricație nuanțate în aceeași culoare pentru a evita posibile diferențe de nuanță în timpul aplicării.

Grad de luciu

Lucios

Depozitare

Produsul sigilat, depozitat intact într-un loc uscat și răcoros, ferit de îngheț și raze solare, are o durată de valabilitate de 24 de luni. Temperatura de depozitare este între minim +5°C și de maxim +30°C.

Specificații tehnice

- Densitate: între 1.6 – 1.7 kg/l
- Aspect: fluid păstos
- PH: 8 - 9
- Componenta solidă: 62%



Produce complementare

- Divina Nivel Ground
- Divina Nivel Primer
- Caparol Akkordspachtel fein
- Caparol RollGrund Rapid
- Caparol Haftgrund EG
- Capacryl Haftprimer
- Divina Microglass 2K

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	o	-	-
(-) nu este recomandat / (o) recomandat condiționat / (+) recomandat				

Prelucrare

Suporturi recomandate

Suprafețe interioare de tencuieli minerale din grupele de mortar PII și PIII, gips și tencuieli de finisare din grupa de mortar PIV, gips-carton, plăci din gips și suprafețe din beton.

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără substanțe de separare, plane și necontrastante. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3.

La pregătirea straturilor suport, vă rugăm să respectați informațiile din Fișa tehnică Nr. 650.

Pregătirea suprafeței

Pentru pereți:

Se procedează la o pregătire adecvată a suprafeței cu ajutorul produsului Caparol Akkordspachtel fein; la 12 ore după aplicarea stratului de nivelare, suprafața se șlefuieste cu hârtie abrazivă (se recomandă cea cu granulație P150 sau P180). După șlefuire, se îndepărtează praful și se aplică un strat de Caparol RollGrund Rapid și după alte 4-5 ore, un strat de Haftgrund EG nunațat în aceeași culoare cu materialul decorativ.

Pentru diverse suprafețe atipice (ex. piese de mobilier):

Aplicați unul sau două straturi de grund Capacryl Haftprimer, în aceeași culoare cu materialul decorativ.

Pentru pardoseli și suprafețe placate cu plăci ceramice:

Pentru o aplicare corectă a lui Marmo 3D pe plăci ceramice mate, semilucioase sau lucioase, șlefuiți suprafața cu hârtie abrazivă, sau cu un șlefuitor adecvat. Pentru suprafețele critice, sau în cazul suprafețelor din beton, este necesar să introduceți o plasă de fibre de 75 g/mp la aplicarea primului strat de Divina Nivel Ground și să șlefuiți după uscare. Aplicați apoi 1-2 straturi de Nivello Primer (dilat corepunzător, în funcție de gradul de absorbție al stratului suport), iar după 4-6 ore, aplicați un strat de Capacryl Haftprimer în aceeași culoare cu materialul decorativ. Se poate aplica și pe pardoseli cu încălzire subiacentă; temperatura suprafeței șapei este de aproximativ 29-35°C și nu compromite etanșarea și aderența produsului aplicat.

Mod de aplicare

Marmo 3D se aplică cu ajutorul unui fier de glet venețian și se modelează cu role sau pensule decorative.

EFFECT MULTITONAL: Întindeți un strat uniform de Marmo 3D nediluat, în culoarea predominantă, pe întreaga suprafață, folosind un fier de glet venețian. Al doilea strat se realizează aplicând concomitent 4 sau 5 culori diferite, diluate. Evitați lustruirea imediată a produsului. Așteptați 4-6 ore între straturi. Când suprafața este aproape complet uscată, neteziți cu un fier de glet venețian și apoi lustruiți prin polish.

Protecția produsului: Pentru a oferi produsului Marmo 3D o protecție și lavabilitate sporită, după 24-48 de ore aplicați 1-2 straturi de Divina Microglass 2K.

Atenție

Pentru timpii de așteptare înainte de aplicarea sigilanților Microglass 2K, consultați fișa cu Informații tehnice aferente acestui produs. Aplicați Divina Microglass 2K într-un singur stat, pe pereții decorați cu Marmo 3D, și în 2-3 straturi pe pardoseli decorate cu Marmo 3D.

Aspectul suprafeței poate varia prin modificarea tehnicii de lucru, dar și prin folosirea produselor de sigilare și gradul de luciu ales al acestora.

Consum	Cca. 200-330 g/m ² /strat Consumul exact se poate stabili doar după efectuarea unor probe la fața locului.
Condiții de prelucrare	Temperatura minimă pentru aplicare: + 20°C pentru aer și stratul suport.
Uscarea/Timp de uscare	La o temperatură de +20°C și 50% umiditatea relativă a aerului, produsul este uscat la suprafață după 4-6 ore. După acest interval de timp, poate fi aplicat un nou strat. Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare. După 24-48 de ore, produsul poate fi protejat prin aplicarea a 2 straturi de lac poliuretanic transparent Divina Microglass 2K. Produsul este uscat în produnzime după 48-72 de ore.
Unelte	Pentru aplicarea lui Eleganza Floor, vă recomandăm folosirea unui fier de glet venețian.
Curățarea uneltelor	Cu apă, imediat după utilizare.

Recomandări

Măsurile de securitate (valabil la data publicării)	Acest produs este clasificat ca fiind periculos în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP) (și modificările și completările ulterioare). Prin urmare, produsul necesită o fișă cu date de securitate care să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2020/878. Orice informații suplimentare privind riscurile pentru sănătate și/sau mediu sunt furnizate în secțiunile 11 și 12 ale Fișei cu Date de Securitate. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Conține: carbonat de calciu natural. Poate provoca o reacție alergică. Evitați dispersarea în mediu. Fișa cu date de Securitate este disponibilă la cerere. Vă rugăm să aveți în vedere informațiile tehnice. Sfaturi pentru alergici: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București. Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Contact: mihaela.purcarea@insp.gov.ro. Număr european de urgență: 112 Vă rugăm să aveți în vedere informațiile tehnice. Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere.
Eliminare	Aruncați conținutul/ recipientul la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs cu efect decorativ conform directivei 2004/42/CE: Limita maxima: 200 g/l. Acest produs conține 30 g/l.
Compoziție	Natrosol HBR, hexametafosfat de sodiu, etilenglicol, carbonat de calciu natural, 2-Pentanonoximă, rășină alchidică, compuși de cobalt, apă.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	