



EXPERT LAK SATIN MIX

Descriere:	Email de calitate, satinat colorabil pe masinile de nuantat.
Utilizare:	Special conceput pentru interior dar se poate folosi si la exterior. Lemn (usi, ferestre, obloane, etc.), elemente metalice feroase si neferoase copru, zinc, aluminiu si tubulatura PVC. Camere de zi, bucatarii, bai, dispensare, holuri, birouri, etc. Special recomandat pentru hoteluri, restaurante, scoli, spitale, birouri, etc. Mediu rural, urban, industrial si maritime.
Suprafete:	Lemn si derivate, metale feroase la interior, neferoase si PVC, tratate cu grunduri corespunzatoare. Suprafete vechi acoperite cu emailuri in stare buna, spalate si degresate in prealabil.
Avantaje:	Putere de acoperire buna.
Proprietati :	
° satinat	° fara solvent
° usor de aplicat	° lavabil
° protejeaza si decoreaza	° curatarea uneltelor cu apa
° uscare rapida	° 3 baze (alb, mediu si incolor)
Date tehnice: (pentru baza alba)	
- Compozitie:	
rasina:	copolimer acrilic in dispersie
pigment:	alb: rutil titanium dioxide colouri: stabile la lumina
solvent:	apa si glicoli
substante auxiliare:	minerale neutre si agenti stabilizatori
- Densitate:	1,26 ± 0,05
- Continut de solide in greutate:	46 % ± 2
- Viscositate:	90 - 102 Krebs unitati la 25°C
- Grosimea filmului uscat:	30 micrometri
- Grosimea max in strat umed:	pana la 175 micrometri
- Grad de luciul:	20 - 30 % (Glossmeter Gardner la 60° dupa 7 zile)
- C.O.V. :	limitele UE (cat. A/d): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Produsul contine maxim 130 g/l COV



EXPERT LAK SATIN MIX

Date practice:

- Ambalaj: 2,5 l – 1 l
- Stocare: protejat de inghet, cel putin 2 ani in ambalaj original inchis
- Aparitia in cutie: vopsea semi-lichida
- Aparitia in film uscat: satinat
- Colori: consultati cartela de culori
- Unelte: pensula, trafoletul: par sintetic (5-8mm) , pulverizare conventionala sau airless (duza: .013", presiune: 120 bar)
- Dilutie: gata de folosire, se poate dilua la pulverizare maxim (15 % cu apa)
- Curatarea uneltelor: apa calduta si sapun;
- Conditii de aplicare: folositi produsul nediluat in conditii normale; nu se aplica la temperaturi < + 8°C umiditate mare
- Acoperire: $\pm 12 \text{ m}^2/\text{l}$ per strat
- Timp de uscare: 2 h la 23°C si 50 % R.H.
- Precautii: in conditii de umiditate si frig, timpul de uscare poate fi mult mai mare
- Revopsire: dupa 8 h (16 h in spatii umede)

Pregatirea suprafetei

Lemn: curatare / degresare, usoara slefuire si indepartarea prafului.

Alte suprafete: curatare / degresare si aplicarea unui grund potrivit.

Suprafete vechi vopsite: curatare / degresare. Indepartati stratului de vopsea neaderenta. Slefiti usor pentru aderenta. Indepartati praful.

Sistem de vopsire

1. Sistem de vopsire pentru suprafete noi:

	<i>grund</i>	<i>finisare</i>
- lemn si derivate	Expert Lak Primer	2 x Expert Lak Satin Mix
- metale feroase (interior)	Levis Primer Metal	2 x Expert Lak Satin Mix
- metale neferoase	Expert Special/Universel Primer	2 x Expert Lak Satin Mix
- PVC	Expert Primer Universel	2 x Expert Lak Satin Mix