



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv montaj Power Fix

ADEZIV MONTAJ POWER FIX

1. Descrierea produsului:

Un adeziv sub formă de pastă, gata de utilizare, destinat lucrărilor de finisare din sectorul construcțiilor. Formează o îmbinare durabilă și flexibilă cu o aderență excelentă la suprafețele tipice materialelor de construcții.

2. Proprietăți:

Culoarea adezivului:	albă
Culoarea îmbinării:	albă
Consistența:	pastă
Densitate:	1.2 ± 0.05 kg/L;
Timpul de deschidere:	10 minute
Timpul de lipire inițială:	30 minute
Timpul de lipire completă:	24 h
Randament:	1.5 - 3 m ² /L în funcție de tipul de substrat și porozitate
Proprietățile îmbinării:	flexibilă, rezistentă la apă (tip de rezistență la apă D3)
Rezistența lipiturii la tracțiune:	30 MPa (aproximativ 300 kg/cm ²)
Rezistența termică a lipiturii:	-15°C până la +60°C
Perioada de valabilitate:	2 ani, dacă este depozitat în ambalajul original sigilat, la temperaturi între +5°C până la +30°C

3. Utilizare:

Este un produs destinat asamblării elementelor din lemn, metal, ceramică, sticlă, placaj, plută, polistiren, poliuretan, PVC, materiale plastice, materiale derivate din lemn, (ex. decorațiuni de tavan, plinte, panouri izolatoare, plăci decorative, șipci de lemn, plafoane, lambriuri de podea și perete, parchet laminat etc.). Poate fi folosit pentru lipirea pe suprafețe de beton, ciment, gips – carton, piatră și alte tipuri de substraturi poroase cât și neporoase, plăci PAL și fibro-lemnoase etc. Poate fi folosit pentru lipirea izolațiilor de vată minerală și vată de sticlă. Poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior.

4. Instrucțiuni de utilizare:

4.1 Pregătirea suprafeței

Suprafețele care urmează a fi lipite trebuie să fie nivelate, curățate, uscate și degresate cu DRAGON Alcool tehnic etilic; vopseaua veche trebuie înlăturată cu DRAGON Soluție pentru îndepărtat lac și vopsea.

4.2 Unelte de lucru

Adezivul se aplică cu un pistol special pentru cartușuri.

4.3 Temperatura de lucru

Temperatura de lucru trebuie să fie cuprinsă între +10°C până la +25°C (temperatura aerului, a suprafeței suport și a obiectelor lipite).

4.4 Recomandări

Adezivul se va aplica punctat sau în cordoane paralele, pe suprafața suport sau pe obiectul ce urmează a fi lipit. Se vor aplica suplimentar picături de produs în colțuri și la capetele obiectelor de lipit. Elementele de asamblat se vor apropia și se vor apăsa puternic timp de 30 de secunde. Dacă este necesar, se pot re poziționa articolele fără a fi desprinse, timp de 10 minute de la aplicarea adezivului. Dacă apar tensionări sau obiectele

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv montaj Power Fix

lipite sunt deosebit de grele, acestea se vor imobiliza până când adezivul se întărește complet. Puterea maximă a îmbinării se obține după aproximativ 24 h. După finalizarea lucrului cu produsul, acesta se va închide ermetic.

4.5 Curățarea uneltelor și a petelor

Uneltele murdare și petele proaspete se vor curăța cu apă. După uscare, produsul se va putea îndepărta doar mecanic.

4.6 Diluarea adezivului

Nu se recomandă diluarea.

4.7 Observații:

Înainte de utilizare, verificați compatibilitatea materialului de lipit cu adezivul.

5. Ambalaje și cantități:

Cod produs	Capacitate	Tip ambalaj
DKMF300/BG-RO	300 ml	Cartuș

6. Perioada de valabilitate:

2 ani

7. Observații:

Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5°C până la +30°C. A nu se lasă la îndemâna copiilor.

Alte observații:

În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Acest adeziv nu este recomandat pentru PP, PE sau PTFE. Adezivul înghețat își pierde definitiv proprietățile. Se recomandă efectuarea unei probe de lipire pe o suprafață mica, înainte de utilizare.

Acest produs nu îndeplinește condițiile de clasificare drept produs periculos, conform directivei 1999/45/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 referitor la apropierea legilor, regulamentelor și provizioanelor administrative ale Statelor Membre pentru clasificarea, împachetarea și etichetarea produselor periculoase, așadar nu s-a pregătit o fișă de securitate de produs pentru aceasta mixtură, conform cu regulamentul EC Nr. 1907/2006 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 referitor la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Materialelor Chimice REACH, care stabilește o Agenție Europeană a Materialelor Chimice, amendând Directiva 1999/45/EC și respingând Regulamentul Consiliului EC Nr. 1488/94 și Directiva Consiliului 76/769/EEC și Directivele Comisiei 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC și 2000/21/EC.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl