

CASABELLA

Lac 2 in 1 pentru garduri

DESCRIERE PRODUS:

Este un produs 2 in 1 fabricat pe baza de rasina alchidica, solventi si aditivi specifici pentru suprafete interioare/exteroare din lemn

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Aderenta foarte buna la suport
- Rezistenta foarte buna la umezeala, nu permite absorbtia de apa
- Rezistenta la radiatiile solare
- Aspect transparent, incolor sau colorat in 5 nuante
- Scoate in evidenta structura naturala a lemnului
- Pelicula lucioasa, rezistenta la radiatiile solare



DOMENII DE UTILIZARE:

Este un lac 2 in 1 pentru protectia si decorarea suprafetelor gardurilor din lemn expuse influentei factorilor atmosferici in mod direct. Se poate aplica si pe alte structuri din lemn aflate la interior sau exterior precum: mobilier de gradina, intradosuri din lemn, lambriuri, tamplarie, etc.
Nuante disponibile: Pin, Stejar, Mahon inchis, Cires, Wenge si Incolor

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametrul	UM	Valoare		Metoda de analiză
A. Produs lichid				
Aspect	-	incolor lichid omogen, opalescent , fara impuritati mecanice	colorat lichid omogen, colorat, fara impuritati mecanice	-
Timp de scurgere cupa φ4mm / viscozitate KU, 23±0,5oC	sec.	30	/ 40-90	SR EN ISO 2431:1997+A
Continut de NV (60 min./125°C), min.	%	57-61	36-40	SR EN ISO 3251
Densitate	g/cm ³	0,90±0.03	0.96 – 1,02	SR EN ISO 2811-1
B. Pelicula				
Aspect	-	Uniforma, transparenta, neteda, incolora, lucioasa	Uniforma, transparenta, neteda, colorata, lucioasa	vizual

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: max. 12-30°C

Umiditate relativa mediu: max. 75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Nu se recomanda aplicarea la temperature sub 10°C, pe timp de ploaie, pe vant puternic sau in bataia directa a razelor de soare

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de praf sau alte impurități pentru
- a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment
- Se aplică la vâscozitatea de livrare sau dacă este necesar se diluează cu max.5% SolvoXol

Pregătire suportului și aplicarea:

Suportul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să fie uscat, umiditatea relativă a lemnului să fie de 12-14%;
 - rezistent din punct de vedere mecanic;
 - să fie curățat de materiale care împiedică aderența (praf, grăsimi, pelicule de lac neaderente, etc)
 - se impregnează suportul cu 1-2 straturi (în funcție de gradul de absorbție al lemnului) cu Proxilin sau Vinarom grund pe baza de ulei de în
 - pentru obținerea unei finisări incolore se aplică 2 straturi de CASABELLA lac incolor lucios iar pentru o finisare colorată se aplică CASABELLA lac colorat în lungul fibrei pentru a scoate în evidență frumusețea lemnului.
- Se aplică cu pensula, rola sau cu pistolul de pulverizare.

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi curățat cu diluant SolvoXol sau D5070

Număr de straturi recomandate: 2

CONSUMURI SPECIFICE:

Consumul teoretic: cu 1l de produs se acoperă 12-14 m²/strat în funcție de natura lemnului.

TIMP DE USCARE:

Se usuca complet în max.18 ore

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaje metalice: 750ml, 2.5L

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi de până la 30°C

Termen de valabilitate:

24 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MASURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ:

Se interzice:

- prezența surselor de foc deschis;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele;
- inhalația prelungită sau frecventă a vaporilor de produs; ingerarea produselor.

Stingere incendii: praf chimic, CO₂, nisip, spuma chimică.

A se consulta Fișa de Securitate a produsului!

COV limită UE g/l: cat A/ e 400(2010)

COV Produs, max.g/l: 400