SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 300
BUFTEA JUD ILFOV
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro

GARNITURA IZOLANTA TERMOREZISTENTA GASKETSEAL

Date tehnice :

Baza	Polisiloxan
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Uscare datorita umiditatii atmosferice
Formare pelicula	Cca 7 minute (20ºC/65% umiditate)
Timp de intarire	1,5 mm/24h
Duritate (DIN 53505)	28±5 Shore A
Greutate specifica (DIN 53479)	Cca 1,29 g/ml
Rezistenta termica	-60ºC....+280ºC
Revenire elastica (ISO 7389)	> 80%
Modul elasticitate 100% (DIN 53504)	0,35 N/mm²
Tensiune maximala (DIN 53504)	1,5 N/mm²
Elongatia la rupere (DIN 53504)	500 %

Descriere : Gasketseal este un izolant de inalta calitate, elastic, monocomponent pe baza de siliconi, cu rezistenta la temperaturi ridicate.

Caracteristici :

- usor de aplicat
- rezistent la temperaturi inalte
- ramane elastic dupa intarire ; miros tipic acetic

Aplicatii :

- crearea unor garnituri rezistente la temperatura
- izolari intre metale
- garnituri pentru pompe si motoare
- izolarea sistemelor de incalzire ; izolarea aparaturii din bucatarii

Ambalaj : Cartuse 280 ml sau tuburi 60 gr. Culoare : rosu.

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5ºC....+25ºC

Suprafete :

Tip : marea majoritate a materialelor.
Starea suprafetelor : curate, uscate, fara praf si grasimi.
*Preparare suprafete :*fara primer pe suprafete neporoase.
Intotdeauna recomandam un test preliminar de compatibilitate.

Utilizare :

*Metoda :*pistol de silicon
Temperatura de aplicare : +5ºC....+35ºC
*Curatare :*cu « white spirt » imediat dupa utilizare
Finisare : solutie de apa cu sapun
Reparare : cu Gasketseal

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena

Observatii :

Datorita caracterului acetic unele metale (cuprul, plumbul) pot fi atacate.