

Mastic acrilic structurat

Versiune: 17/02/2020

Pagina 1 din 2

Caracteristici tehnice

Baza	Dispersie acrilică
Consistentă	Pasta
Sistem de întărire	Uscare fizică
Pelicula (la 23 ° C / 50% RH)	Aproximativ 20 min
Densitate **	Ca. 1,70 g / ml
Rezistență la temperatură **	- 20 ° C → 80 ° C
Temperatură de aplicare	5 ° C → 30 ° C
Contractie	Ca. 15% (DIN 52451)

* Valorile indicate pot varia în funcție de condițiile de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea, tipul suporturilor. ** Informațiile se referă la produsul complet uscat.

Descrierea produsului

Masticul special este un material plastic plasto-elastic monocomponent de înaltă calitate, bazat pe dispersii acrilice.

caracteristici

- t Aspect granular
- t Usor elastic după întărire
- t Usor de aplicat în fisuri O bună aderență pe
- t substraturi poroase

Aplicații

- t Reparatii chit pentru fisuri / fisuri în ipsos, de exemplu.
- t Racorduri de legătură la pragurile ferestrei, între plinta și perete, între zidărie etc.

Ambalaj

Culoare: alb
Ambalaj: 280 ml cartus

Timp de depozitare

Cel puțin 12 luni în ambalajul original sigilat, într-un loc uscat, la o temperatură cuprinsă între 5 și 25 ° C. Protejati de îngheț.

suporturi

Tipuri: toate substraturile, Nu este potrivit pentru piatră naturală, bitum, sticlă și metal.

Condiție: suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără praf.

Pretratarea: Mariti fisurile, îndepărtati

praful, curătați părțile laterale ale articulațiilor și umeziți ușor. Pretratate suprafețe foarte poroase cu Mastic diluat (1 volum de Mastic + 2 volume de apă). Este recomandat să se facă un test preliminar de aderență pe orice substrat.

Dimensiunile fisurilor

Fisuri de max. 2 mm.

Aplicare

Nu aplicați dacă există riscul de ploaie sau îngheț în timpul procesului de uscare.

Mod de aplicare: În cazul reparației fisurilor pe tencuială, de exemplu, aplicați etansantul în fisură cu ajutorul unui pistol. Apoi acoperiți direct cu vopsea de perete sau finisați cu un burete umez. În cazul îmbinărilor, aplicați etansantul în articulație folosind un pistol manual sau pneumatic. Apoi finisați de exemplu cu o spatulă.

Produs de curățare: Este posibil să îndepărtati materialul de pe suprafețe sau unelte cu apă înainte de întărire.

Finisare: Finisați cu o spatula sau cutit.

Reparatie: Cu acelasi produs.

Această fișă înlocuiește toate documentele anterioare. Aceste informații sunt date cu bună credință și sunt rezultatul cercetării și experienței noastre. Cu toate acestea, întrucât condițiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nu se poate accepta nicio răspundere din partea noastră pentru orice pierdere sau pagubă care rezultă din utilizarea produsului nostru. Întrucât proiectarea, starea substratului și condițiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nu se acceptă nicio răspundere în baza acestei fișe. Prin urmare, este recomandat să efectuați întotdeauna un test înainte de condiții locale specifice. Soudal își rezervă dreptul de a efectua modificări ale produselor sale fără notificare prealabilă.

Mastic acrilic structurat

Versiune: 17/02/2020

Pagina 2 din 2

Recomandări de siguranță

Respectati igiena obisnuită de lucru. Consultati ambalajul pentru informatii suplimentare.

Observatii

- t Nu folositi în contact prelungit cu apa.

- t Vopsibil cu majoritatea vopselelor. Vopseaua trebuie să fie suficient de elastica, astfel încât să poată fi aplicat pe un mastic plasto-elastic.

- t Având în vedere marea varietate de tipuri de vopsele disponibile, este recomandat să efectuatii înainte un test de compatibilitate.

Această fisa înlocuieste toate documentele anterioare. Aceste informatii sunt date cu bună credință si sunt rezultatul cercetării si experientei noastre. Cu toate acestea, întrucât conditiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nu se poate accepta nicio răspundere din partea noastră pentru orice pierdere sau pagubă care rezultă din utilizarea produsului nostru. Întrucât proiectarea, starea substratului si conditiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nu se acceptă nicio răspundere în baza acestei fise. Prin urmare, este recomandat să efectuatii întotdeauna un test înainte de conditii locale specifice. Soudal își rezervă dreptul de a efectua modificări ale produselor sale fără notificare prealabilă.