

Spray Soudabond 215 MP

Revizuire: 15/04/2024

Pagina 1 din 2

Date tehnice

Bază	Cauciuc sintetic
Sistem de întărire	Uscarea fizică
Densitate	0,83 g/ml
Conținutul solid total	Ca. 30 %
Rezistența la temperatură**	- 20 °C → 90 °C
Timp de evaporare (=timp minim înainte de lipire)	Ca. 2 min
Timp deschis (23°C, 55% RV)*	Ca. 120 min.
Timpi de presare	15-30s, apăsați, rulați sau atingeți bine
Temperatura de aplicare	5 °C → 30 °C
Model de pulverizare	Web
Consum*	Ca. 125 ml/m ² pe fiecare parte

* Aceste valori pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat. ** Aceste informații se referă la produsul complet uscat.

Descriere produs

Soudabond 215 MP Spray este un adeziv de contact gata de utilizare, puternic și rapid, pe bază de cauciuc sintetic. Se aplică pe două fețe.

Proprietăți

- Utilizare universală
- Timp scurt de evaporare
- Creștere rapidă a forței de lipire.
- Rezistență înaltă
- Gata de utilizare și foarte ușor de utilizat
- Proces de uscare rapidă.
- Aderență bună la multe materiale Lipire rapidă.

Aplicații

- Pentru lipirea unei game largi de materiale (nu este potrivit pentru suprafețe neuniforme).
- Potrivit pentru lipirea rapidă a materialelor plastice, metal, cherestea, porțelan, plută, MDH, HDF, melamine, ABS, piele, ceramică, carton, hârtie și cauciuc, materiale textile, covoare, vata minerală și burete. Nu este recomandat pentru polistiren sau PVC moale.
- Potrivit pentru lipirea suprafețelor cu energie scăzută.

Ambalare

Culoare: transparent
Ambalaj: 500 ml aerosol

Termen de valabilitate

Cel puțin 18 luni în ambalaj sigilat, într-un loc răcoros și uscat, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. Se recomandă depozitarea verticală. Produsul trebuie depozitat în conformitate cu regulile de depozitare a substanțelor inflamabile. Consultați fișa cu date de securitate a materialelor pentru mai multe informații.

Substraturi

Natura: Materialele care urmează să fie lipite trebuie să fie plane și să se potrivească bine, precum și curate, uscate și fără praf și grăsimi. Pregătirea suprafeței: Nu este necesară pretratare.

Șlefuirea brută a suprafețelor netede îmbunătățește aderența. Asigurați-vă că suprafața este uscată, plană, solidă, pură, praf, reziduuri de adeziv, fără grăsimi și uleiuri

Se recomandă un test preliminar de aderență pe fiecare suprafață.

Soudabond 215 MP Spray poate fi aplicat pe toate substraturile. Atenție la migrarea plastifiantului din materialele plastice moi, aceasta ar putea influența negativ aderența.

Metoda de aplicare

Mod de aplicare: Agitați bine recipientul înainte de utilizare. În timpul procesării, păstrați recipientul de aerosoli în poziție verticală și apăsați complet duza.

Observație: Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.

Spray Soudabond 215 MP

Revizuire: 15/04/2024

Pagina 2 din 2

Pulverizați la o distanță de cca. 5 - 10 cm de obiect. Aplicați adezivul uniform pe ambele suprafețe de lipit. Pulverizați benzile peste suprafață, de preferință având o suprapunere la jumătatea benzii anterioare pentru a fi acoperit întreaga suprafață cu 2 straturi. Două straturi ușoare (cu suprapunere) dau rezultate mai bune decât un strat gros. Așteptați cel puțin 5 minute (la 23°C și 50% RH) și uniți cele două părți. Apoi apăsați ferm împreună. Atunci când se realizează o legătură, presiunea aplicată și nu durata compresiei va determina rezistența finală. După pulverizare, țineți recipientul cu capul în jos și apăsați capul de pulverizare până când nu iese decât propulsor și nu mai iese produs pentru a preveni înfundarea recipientului de pulverizare.

Recomandări de sănătate și siguranță Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Utilizați numai în zone bine ventilate. În caz de ventilație insuficientă este indicat să se poarte protecție respiratorie. Consultați eticheta și fișa cu date de securitate a materialelor pentru mai multe informație. Deoarece recipientul conține propulsor inflamabil, toate sursele posibile de aprindere trebuie îndepărtate înainte de aplicare.

Remarci

- Nu utilizați în aplicații în care este posibilă imersarea continuă în apă. Nu este potrivit pentru vinil sau alte materiale cu un conținut ridicat de plastifianti.
- Presiunea aplicată și nu durata compresiei va determina rezistența finală a legăturii.
- Având în vedere marea diversitate a suprafețelor posibile, se recomandă efectuarea unui test de aderență pe ambele suporturi înainte de aplicare.

Răspundere

Conținutul acestei fișe tehnice este rezultatul testelor, monitorizării și experienței. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare.

Observație: Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.