



**KERAMO  
ROSSO**

**«ISPAN – LUX»  
Societate cu Răspundere Limitată**

MD-7400, or. Taraclia, str. Zavodscaia 3, tel/fax: (+373) 294 24018, cont. (+373) 294 24997, GSM: (+373) 602 777 66, e-mail: [il@keramorosso.com](mailto:il@keramorosso.com)


**CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 1811 din 30.03.2018**

Plăci ceramice pentru pereți și pardoseli, glazurate, pentru lucrări de interior și exterior,  
grupa I, porcelanat, SM 275:2009

Denumire serie: TALLIN DARK GREY  
Cod: **GL 901 19 paletți**  
Lot: **Nr.03/16**  
Cantitate: **1169,64m.p.**  
Data fabricării: **08.03.2018**  
Mărime: **300mm x 600mm x 8mm**  
Calitate: **I**

**CARACTERISTICI TEHNICE**

CARACTERISTICI TEHNICE	Valori admise	Valori medii obținute KERAMO ROSSO	Metoda de determinare
Rectangularitatea	max. 1,5 mm	0,18 mm	SR EN ISO 10545-2
Curbura la centru	max. 1,5 mm	0,6mm	SR EN ISO 10545-2
Calitatea suprafeței	min. 95% din plăci nu trebuie să prezinte defecte vizibile, susceptibile să afecteze aspectul pe o zonă importantă a suprafeței placate	min. 95% din plăci nu prezintă defecte vizibile, susceptibile să afecteze aspectul pe o zonă importantă a suprafeței placate (Calitatea I)	SR EN ISO 10545-2
Absorbția de apă	max. 3 %	0,45 %	SR EN ISO 10545-3
Rezistența la încovoiere	min 28 N/mm <sup>2</sup>	42,18 N/mm <sup>2</sup>	SR EN ISO 10545-4
Rezistența la uzură	Este declarată de producător	PEI 4	SR EN ISO 10545-6
Duritatea superficială (MOHS)	min. 5	7	
Rezistența la șoc termic	125 °C	Rezistă	SR EN ISO 10545-9
Rezistența la îngheț	Rezistă min. 40 cicluri	Rezistă min. 80 cicluri	SR EN ISO 10545-12
Rezistența la alunecare	R9-13	R11	DIN 51130



Sef departament control calitate  
Șpacovschi G.