



AplaFill Finisaj Glet de ciment alb pentru finisaj interior

Nr.171 Editia:2 Revizia:2

Data: 12.03.2025

PREZENTARE

AplaFill FINISAJ este un mortar ultrafin pe bază de ciment alb aditivat, ce se utilizează pentru realizarea stratului de finisaj necesar înaintea operației de vopsire cu vopsele lavabile sau a aplicării de tapet.

Prezintă următoarele performanțe:

- Creează o suprafață de un alb imaculat, perfect netedă, catifelată, fină și fără pori
- Ajută substanțial la reducerea consumului de vopsea
- Lucrabilitate inegalabilă, consistență fină și cremoasă
- Se șlefuieste ușor, după întărire, fără a lăsa urme de hârtie abrazivă
- Aderență superioară, la foarte multe tipuri de suport
- Compatibilitate sporită cu suporturile și materialele pe bază de ipsos
- Uscare mult mai rapidă decât gleturile clasice

UTILIZARE:

Produsul poate fi aplicat pe pereți, plafoane și stâlpi situați la interior, în straturi de max. 2 mm grosime, peste o varietate foarte mare de suporturi:

- gleturi de încărcare pe bază de ipsos sau pe bază de ciment,
- tencuieli fine de ipsos, de ciment sau ciment-var (tinci),
- pereți sau tavane din gips-carton,
- suprafețe de beton (stâlpi, grinzi, pereți, plafoane etc),
- plăci de lemn aglomerat (OSB, PAL, HDF, MDF) sau lemn natur, amorsate corespunzător,
- suprafețe acoperite cu vopsele lavabile vechi, după asperizare cu hârtie abrazivă și amorsare.

DATE TEHNICE:

Standard de produs	SR EN 998-1:2016
Clasificare, conform standardului	GP A1 CS2 W0 Aderență 0,5 FP:B Mortar industrial de uz general pentru tencuire interioară
Proporția de apă/sac de 5 kg	cca. 2 litri
Proporția de apă/sac de 20 kg	cca. 8 litri
Proporția de apă/sac de 25 kg	cca. 10 litri
Temperatură de aplicare	+8°C... +30°C
Timp de lucru	cca. 4 ore de la prepararea cu apă
Consum standard de glet	0,8 kg/m ² în grosime de 1 mm
Consum orientativ mediu	0,4 – 1,5 kg/m ² (în funcție de rugozitatea suportului)
Grosime strat	0,5 ÷ 2 mm
Timp de uscare pentru șlefuire	4-6 ore (în funcție de umiditatea ambientală)
Timp de uscare, înaintea aplicării vopselelor	12-24 ore, în funcție de grosimea stratului
Timp de uscare, înaintea lipirii tapetului	min. 48 ore