

VAR HIDRATAT PENTRU MORTARE SI TENCUIELI

PREPARARE MORTARE

DESCRIERE

Varul hidratat pentru mortare si tencuieli este un var de tip CL70-S conform EN 459-1 si se prezinta sub forma unei pulberi de culoare gri deschis. Contine $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

APLICATIE

Industria materialelor de constructii: mortar, tencuială.

Se utilizeaza conform instructiunilor specifice aplicatiei.

Temperatura de preparare si dozare este 5-35 C.

A se evita inghetul, ploaia sau uscarea brusca

AMBALARE / TRANSPORT / DEPOZITARE

Depozitarea in ambalajul furnizorului (paletizat) poate fi facuta in orice mediu pe intreaga perioada de valabilitate, cu conditia ca folia de protectie sa fie mentinuta intacta. Depozitarea în vrac ar trebui să se facă în silozuri special construite, in medii uscate. Reduceți contactul cu aerul și cu umezeala. Produsul este disponibil vrac si insacuit.

Termenul de valabilitate este de 1 an de la data livrării pt produsul vrac sau 2 ani de la data productiei imprimata pe ambalaj pt produsul insacuit.

PRODUS IN

Punctul de lucru Valea Mare-Pravat
Punctul de lucru Chiscadaga

SPECIFICATII TEHNICE

CaO+MgO, %	min. 70
$\text{Ca}(\text{OH})_2$ disponibil, %	min. 55
MgO, %	max. 5
CO_2 , %	max. 25
SO_3 , %	max. 2
Finete - rest pe 0.2 mm, %	max. 2
Finete - rest pe 0.09 mm, %	max. 7
Apa libera, %	max. 2
Densitate aparenta, Kg/dm^3	0.3 – 0.6
Stabilitate, mm	max. 20

REFERINTE NORMATIVE

Produsul este certificat in conformitate cu EN 459-1

SECURITATE

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere

VERSUNEA DOCUMENTULUI

Editia 2 Revizia 2 / 18.01.2020