

FISA TEHNICA

Descrierea produsului

Descriere:	C4000 este un chit de cutit pentru zidarie in dispersie apoasa acrilo-stirenica de culoare alba.																																																
Utilizare:	C4000 se utilizeaza la interior si exterior pentru repararea micilor imperfecțiuni (adancituri, fisuri) ale suporturilor (tencuieli, beton, rigips), obținându-se după slefuire o suprafață netedă și plană. Grosimea maximă de aplicare la care pelicula uscată nu prezintă crăpături sau fisuri este de maximum 2mm. Stuc C4000 este un produs profesional.																																																
Elemente caracteristice principale:	<ul style="list-style-type: none"> • timp de uscare redus • capacitate buna de slefuire după uscarea complete • aderență buna la suport • proprietăți foarte bune de întindere la aplicare • se aplică ușor • produs vascos, ecologic. 																																																
Compatibilitate	Nu se recomandă amestecarea chitului C4000 cu alte chituri.																																																
Valabilitate în ambalaj:	24 luni de la data fabricației, în condițiile respectării prevederilor de ambalare și depozitare.																																																
Ambalare:	în galeti PVC de capacitate netă de 1.5kg, 3kg, 4L și 25kg pe care se aplică eticheta.																																																
Depozitare:	în spații inchise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea intemperiilor și radiatiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5 - 30°C.																																																
Transport:	Transportul produselor se face cu mijloace de transport acoperite conform reglementarilor în vigoare.																																																
Certificare:	Produsul C4000 are agrement tehnic elaborat de ICECON Bucuresti și emis de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii - Bucuresti.																																																
Date tehnice produs:	<p>CARACTERISTICI TEHNICE DE CALITATE</p> <p>Tabel nr.1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr crt</th> <th>Denumirea caracteristicii</th> <th>UM</th> <th>Valoarea caracteristicii</th> <th>Metoda de incercare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Aspect</td> <td>-</td> <td>pasta omogenă, vasoasă</td> <td>vizual</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Culoare</td> <td>-</td> <td>alba</td> <td>vizual</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Densitate, 23°C</td> <td>g/ml</td> <td>1.75 ± 0.05</td> <td>SR EN ISO 2811-1:2016</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>pH</td> <td>upH</td> <td>8.5 - 9</td> <td>metoda internă</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Grosime maxima de aplicare, fără crăparea peliculei</td> <td>mm</td> <td>2</td> <td>determinare practică</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Timp de uscare în adâncime (tip D), pelicula umedă 120µm, max.</td> <td>min.</td> <td>30</td> <td>ASTM D 1640M:14 (2018)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Timp de uscare la grosimea maxima de aplicare, max.</td> <td>ore</td> <td>8</td> <td>metoda internă</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Capacitate de slefuire, după 8 ore de la aplicare, la grosimea de max. 2 mm</td> <td>-</td> <td>foarte bună</td> <td>determinare practică</td> </tr> </tbody> </table>				Nr crt	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de incercare	1	Aspect	-	pasta omogenă, vasoasă	vizual	2	Culoare	-	alba	vizual	3	Densitate, 23°C	g/ml	1.75 ± 0.05	SR EN ISO 2811-1:2016	4	pH	upH	8.5 - 9	metoda internă	5	Grosime maxima de aplicare, fără crăparea peliculei	mm	2	determinare practică	6	Timp de uscare în adâncime (tip D), pelicula umedă 120µm, max.	min.	30	ASTM D 1640M:14 (2018)	7	Timp de uscare la grosimea maxima de aplicare, max.	ore	8	metoda internă	8	Capacitate de slefuire, după 8 ore de la aplicare, la grosimea de max. 2 mm	-	foarte bună	determinare practică
Nr crt	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de incercare																																													
1	Aspect	-	pasta omogenă, vasoasă	vizual																																													
2	Culoare	-	alba	vizual																																													
3	Densitate, 23°C	g/ml	1.75 ± 0.05	SR EN ISO 2811-1:2016																																													
4	pH	upH	8.5 - 9	metoda internă																																													
5	Grosime maxima de aplicare, fără crăparea peliculei	mm	2	determinare practică																																													
6	Timp de uscare în adâncime (tip D), pelicula umedă 120µm, max.	min.	30	ASTM D 1640M:14 (2018)																																													
7	Timp de uscare la grosimea maxima de aplicare, max.	ore	8	metoda internă																																													
8	Capacitate de slefuire, după 8 ore de la aplicare, la grosimea de max. 2 mm	-	foarte bună	determinare practică																																													

	9	Capacitatea de intindere la aplicarea cu spaclul sau gletiera din inox	-	foarte buna	determinare practica
--	---	--	---	-------------	----------------------

Detalii de aplicare:

Produsul C4000 nu se dilueaza; se aplica ca atare, nediluat.

Metoda de aplicare:

- spaclu / gletiera din inox

Consum specific:

- cca. 2.5 m² / kg/strat, cu grosimea de 0.2mm

Pentru nivelare, egalizare si reparare consumul variaza in functie de gradul de deteriorare al suprafetei.

Instructiuni de aplicare

Pregatirea produsului:

Inaintea deschiderii ambalajului se sterg de pe acesta urmele de apa, ulei, grasimi sau alte impuritati mecanice pentru a preveni contaminarea produsului. Se conditioneaza produsul la temperatura de 10-30°C si se agita inainte de utilizare.

Pregatirea suprafetei:

Suprafete de baza indicate: tencuieli de ciment, var-ciment, ipsos, placi de rigips, beton la interior si exterior.

Pregatirea suprafetelor de baza: fisurile se largesc cu ajutorul spaclului pe o adancime de max. 2 mm, iar apoi li se netezesc marginile si se indeparteaza praful. Suprafata este apoi netezita prin smirgheluire sau frecare cu piatraponce, gresie, perie de sarma si apoi se desprafuiese.

Instructiuni de aplicare:

Dupa conditionare la temperatura de 10 - 30°C, se amesteca bine produsul in vederea omogenizarii.

Produsul C4000 se aplica ca atare, nediluat, cu spaclul sau gletiera din inox, in doua etape: aplicarea propriu-zisa si netezirea locului chituit.

Prima faza se executa prin miscari perpendiculare pe lungimea adancituirii in care se indeasea chitul pentru a o umple cat mai compact. Dupa completarea adancituirii, spaclul se misca perpendicular pe prima directie, apasand cu putere pentru o buna netezire a locului. Crapaturile mai adanci de 1mm se acopera in mai multe repreze.

Produsul este compatibil cu celelalte produse in dispersie apoasa marca Köber si poate fi aplicat in sistem cu acestea numai dupa consultarea prealabila a producatorului.

Instrumentele de aplicare se spala cu apa, imediat dupa utilizare.

Observatie: A nu se lucra sub + 5°C.

Conditii de aplicare:

- temperatura mediului si a suportului: 10-30°C
- umiditatea relativa a mediului: max. 70%

Se recomanda ventilarea spatiului de lucru.

Date de securitate:

Vezi fisa cu date de securitate a produsului.

Securitatea muncii:

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicand cu strictete normele de preventie a incendiilor, normele de protectie muncii si igiena sanitara.

Masuri de protectie a mediului:

Fiind un produs diluabil cu apa, nu pune probleme deosebite de securitate a muncii. Se va evita contactul cu pielea, ochii si mucoasele. In cazul contactului cu pielea se spala cu apa calda si sapun. In cazul contactului cu ochii, se spala din abundenta cu apa si apoi se consulta un specialist.

Nota:

Toate aceste date au caracter general privind performantele si utilizarea produsului, de aceea recomandam testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului. Rugam consultati producatorul pentru lamuriri suplimentare.