



Since 1972

# FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv pentru parchet

## ADEZIV PENTRU PARCHET

### 1. Descrierea produsului:

Un adeziv profesional, fără solvenți aromatici. Ușor de aplicat, cu acțiune rapidă, constituie o soluție ideală pentru toate tipurile de parchet, parchet masiv și triplustratificat, creând o îmbinare elastică. Nu decolorează lemnul. Se caracterizează printr-o bună stabilitate și o rezistență mare la forfecare. Nu provoacă „umflarea” lemnului.

### 2. Proprietăți:

Culoarea adezivului:	bej închis
Culoarea îmbinării:	bej închis
Consistență:	pastă
Densitate:	1,5 kg/L
Timp recomandat pentru deschidere:	cca. 15 minute
Timpul de lipire inițială:	14 minute
Timpul de lipire completă:	24 h
Randament:	0,8 – 1,5 m <sup>2</sup> /L, în funcție de tipul și porozitatea materialelor lipite
Proprietățile îmbinării: la forfecare	elastică, rezistentă la acțiunea înghețului și apei, foarte rezistentă
Rezistența la tragere:	cca. 1,2 MPa (12 kg./cm <sup>2</sup> )

Dimensiunile materialelor lipite

Tipul materialului lipit	Lungime maximă	Lățime maximă
Lemn tradițional	1400 mm	150 mm
Lemn exotic	1200 mm	150 mm
Parchet triplustratificat	2200 mm	210 mm

### 3. Utilizare:

Este un produs destinat lipirii parchetului, a parchetului masiv, a parchetului mozaic, parchetului industrial din lemn tradițional și exotic și triplustratificat. Este eficient la lipirea pardoselilor sensibile la umiditate din lemn de fag, mesteacăn, carpen, frasin etc. De asemenea, este util pentru lipirea decorurilor din lemn de toate podelele din construcții foarte rezistente precum cele din ciment, ciment-var, mase autonivelante cu grosimea minimă de 2 mm, șape anhidrite, șape din bitum-var, plăci de pal și plăci aglomerate etc. A nu se folosi pentru lipirea parchetului exotic și triplustratificat din lemn exotic, dacă în încăperea s-a instalat încălzire prin pardoseală și nici pentru lipirea hârtiei.

### 4. Instrucțiuni de utilizare:

#### 4.1. Pregătirea suprafeței

Suprafața care urmează a fi lipită trebuie să fie nivelată, dură, netedă, fără praf sau alte urme, fără pete de grăsime, uscată, cu o umiditate de maxim 2 % (CM). Urmele care reduc aderența sau părțile care se desprind

#### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)



Since 1972

# FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv pentru parchet

trebuie frecate bine cu o perie sau șlefuite. Lemnul lipit nu trebuie să fie foarte uscat. Umiditatea parchetului recomandată este de  $10 \pm 2$  %. Parchetul trebuie aclimatizat conform recomandărilor și indicațiilor furnizorului de parchet. Dacă este instalată încălzirea prin pardoseală, trebuie oprită și așteptat până scade temperatura pardoselii până la cca. 20°C. Înainte de montarea parchetului, se recomandă amorsarea suprafeței de aplicat cu DRAGON Grund înainte de lipirea parchetului.

#### 4.2. Unelte

Adezivul se aplică uniform cu o drișcă cu zimți mărunți, de preferat, la distanțe de 4-6 mm.

#### 4.3. Temperatura în timpul utilizării

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +18°C până la +25°C. Temperatura recomandată a podelei trebuie să fie între +15°C până la +25°C.

#### 4.4. Recomandări

Înainte de utilizare, adezivul trebuie adus la temperatura camerei și amestecat bine. Adezivul se aplică uniform. Stratul de adeziv trebuie să aibă cca. 4-6 mm grosime. Așezați bucata/placa de parchet pe stratul de adeziv, poziționați-l ușor și apoi apăsați puternic pe podea. Cu ajutorul unor pene, asigurați-vă că păstrați distanța dintre perete și parchetul montat. Lățimea acestei distanțe trebuie să fie de cca. 10-15 mm. Penele se vor scoate după cca. 24 de ore. Suprafața de parchet montată trebuie presată pe perioada uscării cu obiecte grele. Puterea maximă a îmbinării se obține după aproximativ 24 h. După finalizarea lucrului cu produsul, acesta se va închide ermetic.

#### 4.5. Curățarea instrumentelor și a obiectelor murdare

Uneltele murdare și petele proaspete se vor curăța cu DRAGON Diluant universal. Urmele de adeziv uscat se pot îndepărta doar mecanic.

#### 4.6. Diluarea adezivului

Nu se recomandă diluarea adezivului. În cazuri speciale se poate dilua cu DRAGON Diluant universal.

#### 4.7. Limitări și observații

Parchetul poate fi rașchetat și lăcuit după trecerea perioadei indicate de producătorul parchetului. Nu folosiți amorsă acrilică pentru întărirea suprafeței înainte de lipire. Înainte de a începe lucrul, verificați compatibilitatea materialului cu adezivul. Nu folosiți adezivul pentru lipirea parchetului exotic, care este lăcuit și/sau impregnat pe partea care va fi lipită de sol.

## 5. Ambalaje și cantități:

Codul produsului	Capacitate	Tipul ambalajului
DKPS01/PL-BG-RO	1 kg	Cutie metalică
DKPS05/PL-BG-LT-RO-RU	5 kg	Cutie metalică
DKPS15/PL-BG-LT-RO-RU	15 kg	Cutie metalică
DKPS25/PL-BG-LT-RO	25 kg	Cutie metalică

### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)



Since 1972

# FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv pentru parchet

## 6. Perioada de valabilitate:

2 ani

## 7. Observații:

### Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5°C până la +30°C, în loc uscat. A nu se lasă la îndemâna copiilor.

### Alte Observații:

În timpul folosirii și după aplicare aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. În caz de înghițire, consultați medicul de urgență și arătați-i eticheta sau ambalajul. În caz de contaminare a ochilor sau a pielii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul.

Această substanță nu îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă conform regulamentului directivei 1999/45/CE a Parlamentului European și al Consiliului din data de 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, drept pentru care, s-a întocmit fișa cu date de securitate a produsului conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizațiilor, limitărilor aplicate produselor chimice (REACH), de crearea a Agenției Europene pentru produse Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a regulamentului 1488/94/CE a Comisiei, precum și a directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivei 91/155/CEE a Consiliului, și directivele 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

## Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)

