


TERMOFIX

Adeziv și masă de spațiu pentru polistiren

Produs	Adeziv mineral pulverulent pe bază de ciment pentru lipirea, șpacluirea și înglobarea plaselor din fibră de sticlă pentru sisteme termoizolante. Produs verificat conform agrementului tehnic național.																		
Compoziție	Ciment, răsină sintetică, nisipuri, adaosuri.																		
Proprietăți	Aderență foarte bună la suport, flexibilitate ridicată, lucrabilitate excelentă, permeabil la vapozi, rezistență la șoc foarte bună, Impermeabil, cu aplicare ușoară.																		
Utilizare	Mortar adeziv, pentru interior și exterior. Pentru lipirea plăcilor termoizolante pentru fațade din polistiren expandat EPS. Masă de șpaclu armată pentru înglobarea plaselor din fibră de sticlă.																		
Date tehnice	<table> <tr> <td>Granulație:</td> <td>0,6 mm</td> </tr> <tr> <td>Conductivitatea termică (λ):</td> <td>0,8W/mK</td> </tr> <tr> <td>Densitate:</td> <td>1450 kg/m³</td> </tr> <tr> <td>Aderență pe beton:</td> <td>>0,25 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Aderență pe polistiren:</td> <td>0,09 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Clasa de reacție la foc:</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Factorul rezistenței la permeabilitatea la vapozi (μ):</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Consumul de material aplicare manuală: Lipire polistiren cca. 4,0 - 5,0 kg/m²</td> <td>Şpacluire polistiren cca. 4,0 - 4,5 kg/m²</td> </tr> <tr> <td>Necesarul de apă:</td> <td>cca. 5,25 l/25 kg</td> </tr> </table>	Granulație:	0,6 mm	Conductivitatea termică (λ):	0,8W/mK	Densitate:	1450 kg/m ³	Aderență pe beton:	>0,25 N/mm ²	Aderență pe polistiren:	0,09 N/mm ²	Clasa de reacție la foc:	A1	Factorul rezistenței la permeabilitatea la vapozi (μ):	20	Consumul de material aplicare manuală: Lipire polistiren cca. 4,0 - 5,0 kg/m ²	Şpacluire polistiren cca. 4,0 - 4,5 kg/m ²	Necesarul de apă:	cca. 5,25 l/25 kg
Granulație:	0,6 mm																		
Conductivitatea termică (λ):	0,8W/mK																		
Densitate:	1450 kg/m ³																		
Aderență pe beton:	>0,25 N/mm ²																		
Aderență pe polistiren:	0,09 N/mm ²																		
Clasa de reacție la foc:	A1																		
Factorul rezistenței la permeabilitatea la vapozi (μ):	20																		
Consumul de material aplicare manuală: Lipire polistiren cca. 4,0 - 5,0 kg/m ²	Şpacluire polistiren cca. 4,0 - 4,5 kg/m ²																		
Necesarul de apă:	cca. 5,25 l/25 kg																		
Categoria conform normelor chimice	Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanțelor periculoase se extrage din Fișa cu datele de securitate .																		
Termen de valabilitate	12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în ambalajul original, nedesfăcut.																		
Asigurarea calității	Verificări permanente în laboratoarele proprii, sistem de management al calității - ISO 9001.																		
Livrare	Sac 25 kg, 1 palet=54 saci=1350 kg.																		
Prelucrare	<p>Amestecare Se toarnă adezivul pulverulent în apă curată și se amestecă lent cu mixerul, apoi se lasă 5 min. timp de maturare, după care se mai amestecă o dată. Timp de prelucrare: 1,5 ore. Materialul care a început să facă priză nu se mai foloseste.</p>																		



Prelucrare

Lipire

Metoda cordon perimetral-puncte: Lipirea se va face cu ajutorul cordonului perimetral și a punctelor. Cantitatea de adeziv aplicată este în funcție de abaterea de planitate a suportului și grosimea stratului de adeziv (cca. 1 cm până la 2 cm), astfel încât suprafața de contact la suport să fie de min. 40%. În jurul marginilor plăcii se va face un cordon perimetral cu lățime de 5 cm, iar în mijlocul plăcii se vor aplica 3 puncte de lipire de dimensiunea unei palme. Neplaneitățile de până la +/-10 mm pot fi preluate de stratul de adeziv, grosimea maximă a stratului de adeziv este de 2 cm.

Metoda de lipire continuă: Pe suporturi plane adezivul poate fi aplicat continuu, cu spațiul cu dinți de 10 mm, direct pe placa termoizolantă. În acest caz se pot prelua abateri de planeitate ale suportului până la max. 5 mm.

Dibluire

După minim 24 de ore de la lipire plăcile termoizolante se dibluiesc. Capetele diblurilor se spăcluiesc cu același material cu 12 ore înainte de aplicarea stratului general de armare.

Spăcluire

Armarea suprafetei în cazul sistemului de termoizolare cu plăci EPS:

Mortarul se aplică cu un spațiu cu dinți de 10 mm. În proaspăt se înglobează plasă de fibră de sticlă, fără să facă cute, în fâșii verticale, de sus în jos, cu o suprapunere de 10 cm a fâșilor. Plasa trebuie să fie acoperită minim 1 mm (în zona de suprapunere minim 0,5 mm, max. 3 mm). După înglobarea plasei se face în proaspăt spăcluirea și netezirea suprafetei. Nu se recomandă o gletuire exagerată. Urmele de la fierul de glet se vor nivela după ce materialul este semiințărit. Plasa de fibră de sticlă va fi poziționată central în grosimea stratului de masă de spațiu. Grosimea stratului de armare trebuie să fie de 3-4 mm.

Este interzisă montarea plasei direct pe placa termoizolantă și apoi spăcluirea. La colțurile ferestrelor și ușilor, înainte de armarea generală se va executa o armare diagonală cu străifuri de plasă de fibră de sticlă, dimensiuni de cca. 20x40 cm.

După aplicarea stratului de masă de spațiu armată se interzice aplicarea unui strat de nivelare suplimentar de masă de spațiu nearmată. În cazul în care este necesar a se corecta planeitatea suprafetei se va aplica un nou strat de masă de spațiu armat conform indicațiilor de mai sus. Dacă aplicarea stratului de masă de spațiu nu s-a facut în termen de două săptămâni după lipirea plăcilor EPS este necesar ca plăcile să se șlefuiască din nou.

Indicații și generalități

Temperatura aerului, materialului și a suportului în timpul preparării și procesului de priză trebuie să fie de cel puțin 5°C și maxim 30°C. Fațadele trebuie protejate de acțiunea directă a razelor solare, a plorii și a vântului puternic prin intermediul plăselor de protecție pentru fațade. Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute pot conduce la lungirea timpului de uscare.

Este foarte important ca înainte de aplicarea tencuierii decorative, masa de spațiu să fie lăsată la uscat minim 3 zile și să aibă o uscare uniformă, adică fațada să nu aibă pete umede - întunecate. Funcție de grosimea masel de spațiu se recomandă timp de uscare minim 1 z/1 mm grosime.

