

SWS Inside Extra 2.0

Versiunea: 4/07/2023

Pagina 1 din 2

Caracteristici tehnice

Material	Pânză PP neșesută
Tip adeziv	Dispersie acrilică
Grosime	0,3 mm
Clasa de reacție la foc	DIN 4102
	B1 (inflamabil retardant)
Coefficient de permeabilitate la aer (într-o articulație)	EN 1026
	$a \sim 0 \text{ m}^3/(\text{hm}(\text{daPa})\text{n})$
Permeabilitatea la vapori de apă (Sd)	EN ISO 12572
	$\geq 49 \text{ m}$
Greutate	235 g/m ² (+/-10%)
Rezistența la temperatură**	- 40°C → 80°C
Temperatura de aplicare	- 5°C → 45°C

* Valorile indicate pot varia în funcție de condițiile de mediu precum temperatura, umiditatea, natura suporturilor. **Informațiile sunt pentru produsul complet uscat.

Descriere produs

SWS Inside Extra 2.0 este o membrană adezivă flexibilă pentru barieră de vapori și etanșare etanșă în jurul ferestrelor, ușilor și panourilor. Numai pentru uz interior. Partea imprimată a membranei conține o bandă adezivă pentru o instalare ușoară și eficientă pe profilul ferestrei. Partea din spate a membranei conține un strat puternic adeziv care trebuie fixat pe structură. Tăierea în prealabil a stratului adeziv din spate oferă membranei hidroizolatoare o flexibilitate suplimentară, astfel încât să poată absorbi și mai bine mișcarea îmbinării. Datorită lână moale, sintetică, membrana poate fi imediat tencuită și conectată.

Caracteristici

- Etanș
- Bariera de vapori
- Strat adeziv pe întreaga suprafață pentru aderență la structură (sensibil la presiune)
- Banda adezivă pentru instalare pe profilul ferestrei (sensibilă la presiune)
- Flexibil
- Produs probabil să fie acoperit sau lipit
- Folie de protecție în 2 sau 3 părți (în funcție de lățime)

- Rezistent la rupere
- Rezistență bună la temperatură
- Aplicare la rece (nu este necesar alt adeziv)
- Fără timp de uscare, puteți continua munca imediat. Instalare ușoară, se îndoaie ușor în colțuri
- Conformitatea cu cerințele DIN 4108 (EnEv) și recomandările de montare RAL
- Parte a SWS (Soudal Window System, Soudal system proiectat pentru ferestre)

Aplicații

În interior, pentru un finisaj etanș și la vapori:

- Conexiuni de perete
- Conexiuni ferestre: o
fața interioară a șasiului interior (fața vizibilă)
 - o fața exterioară a cadrului interior (înainte de aplicarea izolației fațadei)
 - o în interiorul zidurilor solide

Ambalaj

Culoare: roz

Ambalare: rostogolire

Lungime (m): 30

grosime (mm): 0,3

Latime (mm): 70, 100, 150, 200, 250, 300

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Această foaie înlocuiește toate documentele anterioare. Aceste informații sunt oferite cu bună-credință și sunt rezultatul cercetărilor și experienței noastre. Cu toate acestea, deoarece condițiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nicio răspundere nu poate fi acceptată din partea noastră pentru orice pierdere sau daune rezultate din utilizarea produsului nostru. Deoarece designul, starea substratului și condițiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nu se acceptă nicio răspundere bazată pe această publicație. Prin urmare, este recomandat să efectuați întotdeauna un test preliminar în condiții locale specifice. Soudal își rezervă dreptul de a face orice modificări produselor sale fără notificare prealabilă.

SWS Inside Extra 2.0

Versiunea: 4/07/2023

Pagina 2 din 2

Durata de stocare

A se pastra cel puțin 12 luni în ambalajul original închis într-un loc uscat, temperat, între +5°C și +25°C.

Suprafete

Tipuri: toate suporturile obișnuite de construcție

Condiție: nedeformabil, curat, uscat, fara praful și degresat.

Pretratament: Se recomandă efectuarea mai întâi a unui test de aderență pe orice suport. Aplicați Soudal Primer 150 pe suprafețele poroase.

Recomandări de siguranță Respectați igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta produsului și fișa cu date de securitate.

Remarci

- Atât temperatura SWS Inside Extra 2.0, cât și cea a suportului trebuie să fie în intervalul de temperatură de procesare.
- A nu se utiliza pe suprafețe acoperite cu condens.

Instrucțiuni de folosire

Metoda de aplicare: SWS Inside Extra 2.0 poate fi aplicat numai în interior. În funcție de situație, SWS Inside Extra 2.0 poate fi instalat înainte sau după elementul de fațadă (de exemplu, rama ferestrei). SWS Inside Extra 2.0 poate fi aplicat folosind 2 metode. Este posibil să lucrați cu o singură bandă sau cu 4 benzi separate. În ambele cazuri, trebuie furnizat material suplimentar pentru colțuri (aproximativ 5 până la 10 cm per colț). După derularea membranei și îndepărtarea parțială a protecției, aplicați partea adezivă (partea imprimată) pe elementul de fațadă SAU îndepărtați protecția de pe banda adezivă pe partea neimprimată și aplicați filmul pe partea din față a fațadei. Asigurați-vă întotdeauna că textul este orientat astfel încât să fie lizibil pe partea vizibilă. Îndepărtați uniform restul foliei de protecție. Lipiți folia, nu prea strânsă, pe lucrarea structurală, pentru a compensa eventualele mișcări între diferitele elemente de construcție dar evitați pliarea acesteia. Stratul de lipici al benzii este sensibil la presiune: cu cât apăsați mai tare, cu atât aderența este mai mare. Pentru a face acest lucru, utilizați o rolă de netezire.

Produs de curățare: Reziduurile de lipici pot fi îndepărtate cu Soudal Adhesive Remover-CT sau Soudal Surface Cleaner.

Reparație: Cu același produs.

Această foaie înlocuiește toate documentele anterioare. Aceste informații sunt oferite cu bună-credință și sunt rezultatul cercetărilor și experienței noastre. Cu toate acestea, deoarece condițiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nicio răspundere nu poate fi acceptată din partea noastră pentru orice pierdere sau daune rezultate din utilizarea produsului nostru. Deoarece designul, starea substratului și condițiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nu se acceptă nicio răspundere bazată pe această publicație. Prin urmare, este recomandat să efectuați întotdeauna un test preliminar în condiții locale specifice. Soudal își rezervă dreptul de a face orice modificări produselor sale fără notificare prealabilă.

Tel: +32 (0)14-42.42.31

Fax: +32 (0)14-42.65.14