



INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

Adeziv montaj
POLISTIREN

Adeziv montaj POLISTIREN

1. Descrierea produsului

Adeziv gata de utilizare, cu consistență de pastă pentru lucrări de finisare în construcții, cu o aderență inițială excelentă la substraturile tipice. Nu conține solvenți organici.

2. Proprietăți

| | |
|------------------------------------|--|
| Culoarea adezivului: | alba; |
| Culoarea îmbinării: | alba; |
| Consistență: | pasta; |
| Densitate: | 1,65 ± 0,05 kg/L; |
| Timpul de aderență: | 15 minutes; |
| Timpul de lipire completă: | 24 h; |
| Randament: | 1,5 - în funcție de tipul și porozitatea elementelor lipite; |
| Rezistența lipiturii la tracțiune: | min 6 MPa; |
| Proprietățile îmbinării: | flexibilă, cu o aderență excelentă la suprafețele tipice de construcție; |
| Rezistența termică a lipiturii: | de la -15°C la +60°C. |

3. Utilizare

Produs conceput pentru lipirea elementelor decorative și de finisare, cum ar fi: casete, rozete, baghete din polistiren și plăci pe toate substraturile minerale tipice utilizate în construcții. Poate fi utilizat pentru lipirea panourilor și a tapetului izolant din polistiren.

4. Instrucțiuni de utilizare

1. Curățați bine suprafețele lipite, îndepărtați praful și degresați-le cu alcool tehnic. Suprafețele trebuie să se potrivească cât mai mult posibil. Îndepărtați reziduurile vechi de vopsea.
2. Lipirea trebuie realizată la o temperatură cuprinsă între +10°C până la +30°C.
3. Tăiați vârful și introduceți duza de dozare.
4. Aplicați adezivul în puncte sau dungii pe elementul lipit.
5. Apropiati elementele lipite, apoi apăsați ferm și uniform.
6. Dacă există tensiune, elementele vor fi imobilizate până la întărirea completă.
7. Rezistența mecanică completă a îmbinării se realizează după aprox. 24 ore.
8. După finalizarea procesului de lipire, sigilați bine ambalajul adezivului.
9. Curățați uneltele murdare și petele proaspete de adeziv cu apă. Îndepărtați murdăria uscată, mecanic.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl



INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

Adeziv montaj
POLISTIREN

5. Ambalaje și cantități

| Codul produsului | Capacitate | Tipul ambalajului |
|------------------|------------|-------------------|
| DKMSKR280/INT1 | 280 ml | cartuș de plastic |

6. Perioada de valabilitate

2 ani.

7. Observații

Condiții de transport și depozitare:

Transportați și depozitați în ambalaje originale bine închise la o temperatură cuprinsă între +5°C și +30°C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Alte observații:

În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Adezivul înghețat își pierde definitiv proprietățile. Nu lipește PP, PE, PTFE. Se recomandă efectuarea unei probe de lipire pe o suprafață mică, înainte de folosire.

EUH208 - Conține amestec de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-onă [EC no. 247-500-7] și 2-metil-2H-isotiazol-3-onă [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Risc de reacție alergică.

EUH210 - Fișă cu date de securitate este disponibilă la cerere.

Produs tratat cu produse biocide: amestec de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-onă [EC no. 247-500-7] și 2-metil-2H-isotiazol-3-onă [EC no. 220-239-6] (3:1), tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroximetil)imidazo [4,5-d]imidazol-2,5(1H, 3H)-dione, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, bronopol (INN).

Acest amestec nu îndeplinește criteriile de clasificare ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivei 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu toate acestea, a fost pregătită o fișă cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), înființarea Agenției Europene pentru Produse Chimice, modificarea Directivei 1999/45/CE și abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 793/93 și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76 a Consiliului/769/CEE și Directivele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE cu modificările ulterioare.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl