



## DESCRIEREA PRODUSULUI

Vopsea foarte lucioasă, satin-mată, lac transparent sau grund sau colorată indicată pentru aplicații hobby și DIY. Se poate aplica pe lemn, metal, aluminiu, sticlă și piatră, carton, hârtie, porțelan și multe mase plastice.

## CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Vopsea pe bază de rășini sintetice de calitate superioară
- Uscare rapidă
- Indicată pentru uz interior și exterior
- Acoperire foarte bună, capacitate de umplere
- Colorare foarte bună, luciu rezistent
- Rezistență la intemperii, lumina solară și rezistență la radiații
- Flux excelent, suprafața devine netedă
- Aderență excelentă pe aproape toate tipurile de suprafețe
- Rezistență la zgărieturi, lovituri și impact
- Rezistență limitată la combustibili

## SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

**Baza întăritorului:** rășini alchidice

**Culoare:** culori RAL și culori speciale

**Miros:** solvent

**Grade de luciu** (măsurare la un unghi de 60° în conformitate cu DIN 67530):

lucios, 85-90 unități de luciu

satin mat: 30-35 unități de luciu

mat: 10-15 unități de luciu

**Eficiență:** depinde de consistența și de culoarea suprafeței:

150ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 0,3-0,45 m<sup>2</sup>

400ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 0,8 – 1,2m<sup>2</sup>

600ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 1,2 – 1,8m<sup>2</sup>

depinde de culoare

**Timp de uscare** (la 20°C și 50% umiditate relativă a aerului):

Neaderent la praf: după aprox. 30 minute

Neaderent la atingere: după aprox. 4 ore

Uscare completă: după aprox. 24 ore

Poate fi acoperit: după 2 ore sau după aprox. 24 ore

Timpul de uscare depinde de temperatura mediului ambiant, umiditatea relativă a aerului și de grosimea stratului aplicat

**Rezistența la temperatură:** până la 80°C

**Ambalaj:** aerosol, volum maxim 150ml, 400ml, 600ml

## DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

**Ecologic:** Produsele MOTIP DUPLI nu conțin metale grele. Capacul și ambalajul sunt realizate din material reciclabil.

**Eliminarea deșeurilor:** Aerosolurile golite complet se pot recicla sau pot fi eliminate în containere speciale pentru produse reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite complet nu ar trebui eliminate ca și produs reciclabil.

**Marcaje/etichetare:** Toate produsele sub brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în conformitate cu reglementările în vigoare privind etichetarea ale Preparation Guideline 1999/45/EG. Toti aerosolii corespund cu cerintele TRGS 200 si TRG 300 precum și cu recomandările ghidului 75/324/EWG aflate în vigoare.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Majoritatea vopselelor DUPLI-COLOR de tip spray, au un inel de siguranță pentru a preveni utilizarea neautorizată. A se citi instrucțiunile de pe etichetă.

**Înainte de utilizare, citiți cu atenție textul de pe etichetă!**

**Pregătirea suprafeței:**

- Suprafața pe care se aplică vopseaua trebuie să fie curată, uscată și degresată
- Îndepărtați resturile vechi de vopsea și rugină, șmirgheliți și apoi aplicați un grund (primer)
- Înainte de vopsirea componentelor de plastic, utilizați DUPLI-COLOR Plastic Primer.
- Lăsați să se usuce timp de 1-2 ore.

**Aplicare:**

- Mascăți cu banda de mascare suprafețele care nu se vopsesc
- Înainte de utilizare, agitați aerosolul timp de 3 minute
- Testați compatibilitatea culorii într-un loc mai puțin vizibil
- Pulverizați de la distanță de aprox. 25 cm
- Aplicați câteva straturi subțiri la intervale de aprox. 2 minute
- Se poate revopsi în termen de 2 ore sau nu mai devreme de 24 ore.
- Nu aplicați lac acrilic – nici chiar după uscare!

**VOPSIREA CU VOPSELE TIP SPRAY - RECOMANDĂRI**

Protejați obiectele și mediul înconjurător de vopsirea accidentală. Temperatura ar trebui cuprinsă între +10°C și +25°C, umiditatea relativă a aerului maxim 60%.

Depozitați în locuri uscate. Protejați de lumina solară directă, precum și de alte surse de căldură. Utilizați numai pe vreme uscată, în locuri ferite de vânt și în încăperi bine ventilate. Urmați instrucțiunile de pe etichetă!

**TERMEN DE VALABILITATE**

10 ani pentru aerosol și 5 ani pentru creioane de retuș, de la data fabricației, depozitat la temperaturi cuprinse între 10-25°C și o umiditate a aerului de max. 60%.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.