

ST-S58W-2020

Ediția 1

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Cod produs: S58W

Descrierea produsului: Profil încorporabil pentru trepte – drept


Culori: vezi catalog

Ambalaj: vezi catalog

Producător: CORTIZO SLOVAKIA, a.s., SET Prod Com (Semifabricat)

Material: aliaj de aluminiu 6063, (tratament de durificare T5, anodizat)

Document de referință: Fișa tehnică a producătorului



Conținut chimic:

Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan (%)	Magneziu (%)	Crom (%)	Zinc (%)	Titan (%)	Altele (0,05 % each)	Aluminiu (%)
DIN/BS EN 573-3; 1994 E	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	rest
DIN/BS EN 755-2; 1997										

Proprietăți material:

Standard	Grosimea (mm)	Tensiune de încercare minimă 0.2% Rp (Mpa)	Rezistență de rupere la tracțiune Rm (Mpa)	Elongație (%)	Elongație la 50mm (%)	Duritate HBW
DIN/BS EN 573-3; 1994	≤10	130	175	8	6	65
DIN/BS EN 755-2; 1997	10<t≤25	110	160	7	5	65

Instrucțiuni de utilizare:

1. Profilul se taie la lungimea necesară
2. Plăcile ceramice de pe partea verticală a treptei se poziționează în șanțul profilului iar partea ștanțată a profilului se așează în adezivul pentru plăci ceramice
3. Se continuă cu montarea gresiei pe partea orizontală a treptei

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Informații importante:

Produsele trebuie depozitate în spațiu interior, ferite de căldură radiantă! Este recomandat să depozitați produsele pe o suprafață netedă orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate prin utilizarea sau îngrijirea necorespunzătoare și nerespectarea recomandărilor! Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator, dar este recomandat să cereți ajutorul unui specialist.

În cazul profilelor din aluminiu, detergenții concentrați de uz casnic pot provoca daune, folosirea fără diluare nu este recomandată (ex. : acid clorhidric, Cilit). Adezivi pe baza de ciment nu sunt recomandați pentru profile din metale, ei pot provoca daune asupra produsului. Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de utilizare a adezivului și a detergentului, înainte de montarea și curățarea profilelor. Curățarea se execută prin frecare cu un material moale nonabraziv înmuiat într-un lichid de curățare cu ph neutru, cât mai curând după murdărire, pentru a evita pătrunderea materialului. Înainte de montare sau de curățare, vă rugăm să luați în considerare efectele anticipate ale sarcinii chimice. Produsele nu pot fi utilizate în mediu care conține clor (de ex. piscina). Produsele din oțel inoxidabil sunt rezistente la acizi organici diluați, la soluții alcalinice și la săruri (altele decât sulfid clorură sau sulfat). Profilele din alamă pot fi utilizate într-un mediu cu poluare

S.C. SET Prod-Com SRL își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produselor în orice moment, fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea tuturor utilizatorilor să se asigure că datele de mai sus sunt actuale. Aceste informații sunt furnizate gratuit fără obligații și destinatarul își asumă toată responsabilitatea pentru utilizarea acestora. Datele tehnice, proprietățile sau aplicațiile enumerate aici au numai caracter informativ.