



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv montaj oglinzi

ADEZIV MONTAJ OGLINZI

1. Descrierea produsului:

Un adeziv sub formă de pastă, gata de utilizare. Formează o îmbinare durabilă și flexibilă, cu aderență excelentă la toate substraturile tipice din construcții. Nu produce nicio reacție la contactul cu suprafața oglinzilor tipice.

2. Proprietăți:

Culoarea adezivului:	bej
Culoarea îmbinării:	bej
Consistență:	pastă
Densitate:	1,33 ± 0,05kg/L
Timpul de deschidere:	15 minute
Timpul de lipire inițială:	2 h
Timpul de lipire completă:	48 h
Randament:	1,4 – 2,8 m ² /L, în funcție de tipul și porozitatea suprafeței
Proprietățile îmbinării:	elastică, rezistentă la apă, aderă perfect la toate tipuri de suprafețe folosite în construcții.
Rezistența termică a lipiturii:	-15 °C până la +60 °C

3. Utilizare:

Este un produs destinat lipirii oglinzilor și obiectelor din sticlă pe suprafețe poroase, din beton, var-ciment, gips carton, tencuiala, placaj, plăci fibrolemnoase, plăci compozit. Poate fi utilizat pentru lipirea plăcilor ceramice, a panourilor și a plintelor din polistiren și a materialelor de izolare.

Pentru lipirea oglinzilor cu strat sensibil de argint și pe suprafețe suport, care nu sunt poroase, se va folosi adezivul DRAGON "Power Hybrid".

4. Instrucțiuni de utilizare:

4.1. Pregătirea suprafeței

Înainte de lipire, suprafața suport trebuie să fie netedă, uscată, curată, fără praf și degresată cu DRAGON Acetonă tehnică. Îndepărtați resturile de vopsea veche cu DRAGON Soluție pentru îndepărtat lac și vopsea.

4.2. Unelte de lucru

Adezivul se aplică cu un pistol special pentru cartușuri.

4.3. Temperatura de lucru

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C până la +30°C (temperatura aerului, a suprafeței și a elementelor lipite).

4.4. Recomandări

Se taie vârful deasupra filetului, atașați aplicatorul din plastic. Adezivul se va aplica punctat sau în cordoane paralele la distanța de cca. 5 cm pe suprafața oglinzii. Obiectele se vor apropia, iar oglinda se va apăsa puternic pe suprafața suport. Cât timp se usucă, imobilizați oglinda de suprafața suport, de ex., cu o bandă (fără să închideți însă circuitul, pentru ca banda să nu etanșeze și să împiedice evaporarea solventului și aderarea adezivului). Oglinzile mari și grele se vor imobiliza până la momentul întăririi complete a adezivului,

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv montaj oglinzi

de ex., cu un obiect de sprijin. Oglinda se poate poziționa, fără a se desprinde, în cele 10 minute de la aplicarea adezivului. Puterea maximă a îmbinării se obține după aproximativ 48 de ore (după 48 h se pot îndepărta obiectele de sprijin și banda). Până la întărirea adezivului, evitați ca suprafața să intre în contact cu apa.

4.5. Curățarea uneltelor și a petelor

Uneltele murdare și petele proaspete se vor curăța cu DRAGON Alcool tehnic eticlic. După uscare, produsul se va putea îndepărta doar mecanic.

4.6. Diluarea adezivului:

Nu se recomandă diluarea.

4.7. Observații:

Nu aplicați amorsă pe suprafața pe care se va monta oglinda! Înainte de utilizare, verificați compatibilitatea oglinzii cu adezivul! Nu întrebuințați adezivul pentru oglinzi pentru lipirea mânerelor metalice ale oglinzii! Pentru aceasta puteți folosi DRAGON Adeziv epoxidic universal.

5. Ambalaje și cantități:

Codul produsului	Capacitate	Tipul ambalajului
DKML300/BG-RO	300 ml	cartuș

6. Perioada de valabilitate:

2 ani

7. Observații:

Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +0°C până la +30°C. A nu se lasă la îndemâna copiilor.

Alte observații:

Acest adeziv nu este recomandat pentru lipirea sticlei vopsite/lăcuite, oglinzilor epoxidice, PE, PP, PTFE și tuturor tipurilor de oglinzi pe suprafețe suport umede. A nu se folosi amorsă pe suprafața de care se va lipi oglinda. Se recomandă efectuarea unei probe de aderență pe o suprafață mică de oglindă. Evitați aplicarea unui strat prea gros de adeziv. A se folosi departe de surse de foc, într-un spațiu bine ventilat. În timpul folosirii și după aplicare aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific.

Această substanță îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă conform regulamentului directivei 1999/45/CE a Parlamentului European și al Consiliului din data de 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, drept pentru care, s-a întocmit fișa cu date de securitate a produsului conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizațiilor, limitărilor aplicate produselor chimice (REACH), de crearea a Agenției Europene pentru produse Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a regulamentului 1488/94/CE a Comisiei, precum și a directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivei 91/155/CEE, directivei 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl