


Fabrica de Sârmă, Cuie și Plasă



ANCORA S.C.M. GALATI - ROMANIA

Str. Calea Prutului Nr.17

R.C.: C17/31/2005

C.F.: RO 14245833

Centrala- Tel:+40.336.730.138/139/140

Fax: +40372899040

E-mail: office@ancorascm.ro Mobil: +40733.001.764; +40733.001.762

Website: www.ancorascm.ro

FISĂ TEHNICĂ SÂRMĂ MOALE ZINCATĂ

MATERIAL

Sarma moale zincata este obtinuta prin tragerea la rece a sarmei laminate marca SAE 1006 si SAE 1008 si este executata conform EN 10218 – 2/1998. Dupa trefilare se aplica un tratament de recoacere de inmuiere, urmat de o acoperire cu un strat de zinc, prin zincare termica.

Realizarea sarmei moale zincate se face cu respectarea standardelor A641-2009; SR EN 10244/2

DIAMETRU Φ 1,2 mm

AMBALARE STANDARD

Sarma se livreaza in colaci cu greutatea medie de 500 kg – 600 kg, lagati cu banda metalica, sau in colaci mai mici conform solicitarilor. La cerere, se pot ambala in folie stretch.

CARACTERISCTICI TEHNICE:

Diametrul sarmei	Rezistenta la rupere N/mm ²	Densitatea stratului de zinc g/m ²	Elongatia %
Φ 1,2 mm	400-450	50-65	18-30

Rezistenta mecanica scazută a firului de sarmă moale zincata ofera maleabilitatea necesara in constructii sau agricultura si diverselor alte utilizari.

COMPOZITIA CHIMICA (%) :

Diametru sarma	C	Si	Mn	S	P
Φ 1,2 mm	0,06 – 0,08	0,10	0,25 – 0,40	0,05	0,04

ANCORA SCM

