

# NORGIPS START & FINISH

**NORGIPS®**

Masă de șpaclu gata preparată, cu eficiență sporită, pentru acoperirea îmbinărilor plăcilor de gips-carton și substraturilor minerale



## DOMENII DE UTILIZARE

- Șpăcluirea îmbinărilor plăcilor din gips-carton, cu folosirea benzii de armare (nivelul de finisare Q1)
- Finisarea îmbinărilor plăcilor din gips-carton (nivelul de finisare Q2)
- Acoperirea în strat subțire a suprafețelor plăcilor din gips-carton (nivelul de finisare Q3 și Q4) și substraturilor minerale
- Șpăcluirea elementelor destinate fixărilor și finisării
- Lipirea colțarelor la pereții despărțitori din gips-carton
- Remedierea defectelor și rosturilor pe suprafețele plăcilor din gips-carton și tencuielilor din gips și ciment-var cu o adâncime de până la 3 mm

## AVANTAJE

- Produs universal, potrivit pentru orice nivel de calitate a rosturilor de gips-carton și nivelării suprafețelor (Q1, Q2, Q3, Q4).
- Înlocuiește atât chiturile de rosturi, cât și cele de finisare
- Potrivit ca chit de finisare pentru pereți despărțitori rezistenți la foc (Q2, Q3, Q4)
- Aderență excelentă
- Potrivit pentru medii cu umiditate ridicată (băi, bucătării)
- Rezistență ridicată la fisurare
- Potrivit pentru aplicații mecanice

## DATE TEHNICE

|                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip                                                     | 3A în conformitate cu EN 13963:2005 AC 2006                                                                                                                                                         |
| Reacția la foc                                          | A2-s1, d0 - incombustibil                                                                                                                                                                           |
| Grosimea admisă pentru un singur strat                  | 0-3 mm                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura de utilizare                                | Min. 10°C                                                                                                                                                                                           |
| Consumul specific                                       | 0,15 kg/m <sup>2</sup> – acoperirea benzii de armare<br>0,10 kg/m <sup>2</sup> – umplerea rosturilor plăcilor din gips-carton<br>1,35 kg/m <sup>2</sup> /mm – șpăcluirea peretelui în strat subțire |
| Termen de valabilitate în ambalaj original nedeteriorat | 12 luni                                                                                                                                                                                             |
| Ambalaj                                                 | 20 kg (30 buc. pe palet)                                                                                                                                                                            |

## PRODUSE COMPLEMENTARE

| Amb.                                                                                | Denumire                    | Descriere                                                                   | Amb.                                                                                | Denumire                    | Descriere                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>NORGIPS SUPER FILLER</b> | Chit de rosturi pentru acoperirea îmbinărilor dintre plăcile de gips-carton |  | <b>NORGIPS FINAL FINISH</b> | Glet de finisaj pentru o suprafață ideală |



Placă + Profile metalice + **Masă de șpaclu** + Accesorii = NORGIPS System

**MOD DE AMBALARE**

| Ambalaj individual | Paletizare          |
|--------------------|---------------------|
| Greutate [kg]      | Galeti/palet [buc.] |
| 20                 | 30                  |
|                    | Greutate [kg/palet] |
|                    | 600                 |

**PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT**

Substratul trebuie să fie portant, uscat, fără grăsimi, praf, pulberi și particule fine. În cazul aplicării produsului pe o suprafață cu aderență redusă (de exemplu vopsele pe bază de ulei), înainte de aplicarea masei suprafața trebuie asperizată, folosind de exemplu hârtie abrazivă, după care aceasta trebuie curățată de praf și de particulele fine. Suprafețele absorbante și nestabile trebuie întărite cu un grund de penetrare în adâncime.

**MOD DE PREPARARE**

Înainte de aplicarea masei de șpaclu aceasta trebuie amestecată manual sau cu ajutorul unui amestecător mecanic cu rotații reduse. În cazul aplicării mecanice a produsului, consistența poate fi reglată prin adăugarea de apă curată, în porții nu mai mari de 250 ml. După adăugarea apei, produsul trebuie amestecat din nou. Pentru aplicare trebuie să se utilizeze instrumente curate.

**INSTRUCȚIUNI DE APLICARE**

Masa de șpaclu poate fi aplicată atât manual cât și mecanic. Grosimea maximă a produsului aplicat într-un singur strat nu trebuie să depășească 3 mm.

**INFORMAȚII SUPLIMENTARE**

- Produsul trebuie utilizat la temperaturile aerului și substratului de min. +10°C. Depozitați în ambalajul închis, la temperaturi între +5°C și +30°C, fără a expune produsul la îngheț sau acțiunea razelor solare. Dacă produsul îngheață temporar acesta trebuie dezghețat la temperatura camerei.
- Timpul de uscare este de aproximativ 2,5 h/mm în condiții T=25°C, RH=70%.
- Termenul de valabilitate este de 12 luni.
- Mai multe informații veți putea găsi pe pagina de Internet [www.norgips.ro](http://www.norgips.ro).

**NORGIPS sp. z o.o.**

ul. Krakowiakow 50,  
02-255 Varșovia, PL  
tel. + 48 605 338 181

[www.norgips.ro](http://www.norgips.ro)

Informațiile conținute în acest prospect reprezintă o prezentare de produs. Ele constituie recomandări generale, sunt bazate pe cunoștințele și experiența noastră și nu se referă la situații particulare. Îmbunătățind și dezvoltând constant produsele oferite de

compania noastră, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o notificare prealabilă. Datele prezentate nu pot constitui baza niciunei revendicări. Dacă aveți întrebări vă rugăm să contactați departamentul tehnic Norgips / reprezentantul Norgips.