



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos Bucuresti Targoviste 697C,
CREVEDIA JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 0213515804 office@soudal.ro



PVC ADHESIVE 42 A ADEZIV PENTRU PVC RIGID

DESCRIERE : SOUDAL PVC ADHESIVE 42A este un adeziv pentru lipirea rapida a elementelor din PVC rigid. Acest tip de adeziv se bazeaza pe PVC preclorurat avand consistenta lichida, transparenta.

CARACTERISTICI :

- calitate profesionala;
- se aplică cu ușurință;
- aderență puternică, realizand aproape o sudura;
- usucare rapida;
- rezistent la apa;
- usor inflamabil.

EXEMPLE, APLICAȚII :

- lipirea tuturor elementelor din PVC dur;
- este folosit pentru lipirea elementelor de canalizare sub presiune si pentru cele de evacuare fabricate din PVC rigid;
- lipirea scurgerilor, corniselor si jgheaburilor din PVC dur.

PREZENTARE : Produsul, sub forma lichida, transparent, se livreaza in tuburi metalice de 50 ml sau cutii metalice de 250 ml.

DEPOZITARE : In ambalajul original, sigilat, se poate pastra timp de 12 luni la loc uscat si temperaturi cuprinse intre +5°C si +25 °C. A se feri de surse directe de caldura sau foc !

DATE TEHNICE :

- Bază :** PVC preclorurat
- Consistență :** lichida
- Sistem de intarire in masa :** uscare fizică si cristalizare
- Timp de lucru :** aprox. 5 minute
- Timp de uscare :** aproape instantaneu
- Densitate :** 0,89 g/ml
- Vascozitate (Brookfield) :** aproximativ 1000 m.P.a.s.
- Rezistență termica :** rezista la apa rece si calda
- Forta de aderența :** devine maxima dupa 24 ore
- Consum :** 200 ml / m².

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE :

- **Pregătirea suprafețelor** – curate, uscate, fara urme de praf sau grasime;


SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos Bucuresti Targoviste 697C,
CREVEDIA JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 0213515804 office@soudal.ro



- **Aplicarea** – in strat subtire, continuu, cu ajutorul unei pensule, pe una dintre suprafetele de lipit. Asamblati piesele de lipit imediat, fara a le rasuci. Dupa cca. 10min. asamblarea poate fi manipulata. Pentru canalizarea sub presiune sunt necesare 24 ore pana la atingerea rezistentei maxime, iar in cazul conductelor de evacuare numai 6 ore.
- **Curatarea** – excesul de adeziv se poate indeparta cu ajutorul Diluantului pentru adeziv SOUDAL 90A;
- **Repararea** – retusurile se pot face cu acelasi tip de produs;
- **Protectia muncii** – se aplica masuri normale de igiena a muncii. Se recomanda lucrul in spatii bine ventilate. A nu se lasa la indemana copiilor!

INSTRUCTIUNI DE TRANSPORT :

Produsul poate fi transportat cu mijloace auto, maritime sau aeriene fara a necesita etichetare speciala.
