

### PLACI MELAMINATE PENTRU UTILIZARI INTERIOARE



### PAL MELAMINAT

Numar standard	Titlu	Data emiterii	
EN 14322	Placi pe baza de lemn. Placi melaminate pentru utilizari interioare. Definitie, cerinte si clasificare	Aprilie 2017	
SR EN 312	Placi de aschii de lemn. Cerinte	Iulie 2011	
Specificatii tehnice	Metode testare	Unitate masura	Cerinte EN 14322:2017
Grosime in raport cu valoarea nominala	EN 14323	mm	grosimi ≤ 20mm: +0.5/-0.3
			grosimi > 20mm: ±0.5
			t max- t min ≤ 0.6
Lungime si latime (dimensiuni comerciale)	EN 14323	mm	±5
Planeitate	EN 14323	mm/m	grosimi < 15mm: N/A*
			grosimi ≥ 15mm: ≤ 2
Exfoliere a marginilor (dimensiuni comerciale)	EN 14323	mm	≤ 10
Defecte de aspect al suprafetei	EN 14323	mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	puncte ≤ 2
		mm/m <sup>2</sup>	linii ≤ 20
Rezistenta la zgariere	EN 14323	N	≥ 1.5
Rezistenta la patare	EN 14323	Nivel	≥ 3
Rezistenta la fisurare	EN 14323	Nivel	≥ 3
Emisie de aldehida formica	EN ISO 12460-3	mm/m <sup>2</sup> h	Clasa E1 ≤ 3.5