

# fabryo-atlas

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr.229/2019

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** savana Email multisupport cu Teflon pentru casă și grădină
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:**  
A se vedea ambalajul/eticheta produsului
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** Produsul este destinat finisării decorative și de protecție a tâmplăriei din lemn și din plastic (PVC, policarbonat), piatră naturală, caramidă, pereți de zidărie amorsați, finisarea suprafețelor metalice reci (feroase și neferoase) grunduite sau calde (calorifere), sau a altor tipuri de suprafețe acoperite cu produse pe bază de rășini alchidice
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului (fabricantului):**  
Fabryo Corporation S.R.L, Șos. Olteniței, nr. 202B, loc. Popești-Leordeni, jud. Ilfov, tel. 021/405.50.25, fax 021/405.50.26
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** nu este cazul
- Conformitatea este demonstrată având ca referință:**  
AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 001SB-04/1464-2019
- Performanța produselor:**

Caracteristici	Metoda de incercare	U.M.	Valori de referință	Performanța declarată
A) Produsul ca atare				
Aspect	Examinare vizuală	-	lichid omogen, vascos, fără impurități mecanice	corespunde
Densitate	SR EN ISO 2811-1:2016	g/cm <sup>3</sup>	1,1 – 1,25	1,1 – 1,25
Conținutul de substanțe nevolatile (105°C, 60 min)	SR EN ISO 3251:2008	%	45±7	38 - 52
B) Produsul aplicat într-un strat pe suprafața-suport din oțel în sistem format din: 2 straturi INNENWEISS Grund pentru metal + 2 straturi savana Email multisupport cu Teflon pentru casă și grădină				
Aderență la suport (caroiaj 3mm)	SR EN ISO 2409-2013	clasa	Clase (0 – 1)	Clasa 0
Flexibilitate prin indoire pe dorn conic	SR EN ISO 6860-2006	mm	-	0 (fără fisuri)
Rezistență la soc (înălțimea de cadere a masei de 1kg, la care apar fisuri)	SR EN ISO 6272-1:2012	cm	-	100 (fără fisuri)
Rezistență la ceață salină neutră (sol.NaCl 50g/l, 35°C) – fără degradări	SR EN ISO 9227:2017	ore	-	310
Rezistență la umiditate . Condensare (expunere în incintă cu rezervor de apă încălzită).Cicluri de 24 ore: - 8 ore la 40±3°C, Ur ~ 100% și -16 ore la (23±2)°C, Ur (50±5)%,	SR EN ISO 6270-2:2018	cicluri	-	10 (fără degradări)


Denumirea și adresa laboratorului care au efectuat încercările:

INCD „URBAN-INCERC”, Sucursala INCERC București, Șos.Pantelimon 266, cod postal 021652, Sector 2, București, tel:255 22 50 ; fax: 255 00 62

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
Vasilescu Iuliana, Șef Laborator Control Calitate  
(numele și funcția)

Fabryo Corporation SRL, Popești – Leordeni, 01.08.2019  
(Locul și data emiterii)



F-PO-20-12, rev.2

**Fabryo Corporation SRL**

Popești-Leordeni, Șos. Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006; Cont: R004BRDE441SV03517754410 BRD Suc. UNIREA