

**DEKLARACJA DANYCH TECHNICZNYCH / DECLARATION OF TECHNICAL PARAMETERS / DECLARATIE A
PARAMETRILOR TEHNICI FLOORING**

WŁAŚCIWOŚCI / PROPERTIES	TEST STANDARD	Easy Step
V-fuga / v-groove/ sanfren V	-	V-FUGA/ V-GROOVE
Ogrzewanie podłogowe/ floor heating/incalzire in pardoseale	-	OK
Zamek / locking system/system imbinare	-	ANGLE ANGLE STRONG
Grubość/ Thickness/grosime	EN 13329	8 +/- 0,5 mm
Szerokość/ Width/lățime	EN 13329	191 +/- 0,10 mm
Długość/ Length/lungime	EN 13329	1380 +/- 0,5 mm
Opór cieplny/ Thermal resistance/rezistentă termică	EN 12667	R = 0,066 (m ² * K)/W
Klasyfikacja/ classification/clasa de trafic	EN 13329	Class 23,32
Odporność na ścieranie/ Abrasion resistance/rezistentă la abraziune	EN 13329	AC4 ≥ 4000
Odporność na uderzenia/ Impact resistance/rezistentă la impact	EN 13329	Mała kulka AC4 ≥ 35mm Duża kulka AC4 750mm
Klasyfikacja ogniowa/ Fire classification/rezistentă la foc	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Odporność na poślizg/ Slip resistance/rezistentă la alunecare	EN 13893	DS
Emisja formaldehydu/ Formaldehyde mission/Emisii de formaldehydă	EN 14041	E1
Prostokątność elementu/ Squareness of the element /perpendicularitatea elementelor	EN 13329	max ≤ 0,20 mm
Prostoliniowość krawędzi/ Edge straightness/liniaritatea muchiilor	EN 13329	max ≤ 0,30 mm/m
Płaskość elementu/ Flatness (f) /planeitate	EN 13329	f _w concave ≤ 0,15 % f _w convex ≤ 0,20 % f _i concave ≤ 0,50 % f _i convex ≤ 1,00 %
Różnice wysokości pomiędzy elementami/ Height differences between elements (h) /diferențe de grosime între elemente	EN 13329	h _{aver.} ≤ 0,10 mm h _{max.} ≤ 0,15 mm
Szczeliny pomiędzy elementami/ openings between elements (o) /spații libere între elemente	EN 13329	o _{aver.} ≤ 0,15 mm o _{max.} ≤ 0,20 mm
Przyrost grubości po pęcznieniu/ Thickness swelling /Thickness swelling grosimea umflaturilor	EN 13329	≤ 15%
Odporność na zaplamienia/ Resistance to staining /rezistentă la pete	EN 13329	5 (grupy/groups 1 and 2), 4 (grupa/group 3)

Żary 13.11.2024

Marcin Stachów
 Menedżer Produktu
 Product Manager Flooring