



Since 1972

# FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv epoxidic universal - 1 minut

## ADEZIV EPOXIDIC UNIVERSAL – 1 minut

### 1. Descrierea produsului:

Un adeziv ușor de folosit, cu legare rapidă, cu sistem bicomponent de legare și umplere. Îmbinarea obținută este tare, nu se contractă, nu se întinde și nu se deformează. După întărire, suprafața poate fi supusă prelucrării mecanice (găurire, șlefuire, filetare etc.). Îmbinarea este rezistentă la frecare, la abraziune, la produse chimice (majoritatea solventilor, apă, acizi slabi și baze). Componenta A conține rășină epoxidică. Componenta B conține un agent de întărire mercaptanic.

### 2. Proprietăți:

Culoarea adezivului:	incolor
Culoarea îmbinării:	incolor
Timpul de lipire inițială:	1 – 4 minute la temperatura de 20°C
Timpul de lipire completă:	8 h
Rezistența termică a lipiturii:	-20°C până la +100°C

### 3. Utilizare:

Este un produs destinat lipirii materialelor de același tip în diferite combinații: metal, sticlă, ceramică, lemn, porțelanuri, minerale din rocă, beton, cauciuc și materiale plastice.

### 4. Instrucțiuni de utilizare:

#### 4.1. Pregătirea suprafeței

Suprafețele care urmează a fi lipite cu adeziv trebuie curățate de rugină cu Dragon Solutie pentru îndepărtat rugină, îndepărtați resturile de vopsea veche cu DRAGON Soluție de îndepărtat lac și vopsea, degresați cu DRAGON Acetonă tehnică, șlefuiți delicat cu hârtie abrazivă și îndepărtați orice urmă de praf și murdărie.

#### 4.2. Unelte de lucru

Tăvița și spatula incluse în kitul adezivului.

#### 4.3. Temperatura de lucru

Temperatura de lucru trebuie să fie peste +5°C (temperatura aerului, suprafeței suport și a materialelor lipite).

#### 4.4. Recomandări

Aplicați cantități egale din cele două componente (A și B). Amestecați bine, până ce obțineți o pastă omogenă. Adezivul pregătit se va aplica în strat subțire și uniform pe suprafețele îmbinate, care apoi se aproprie și se apasă, după care se lasă să se îmbine complet.

#### 4.5. Curățarea uneltelor și a petelor

Unelte murdare și petele proaspete se vor curăța cu DRAGON Diluant pentru epoxid. După uscare, adezivul se va putea îndepărta numai mecanic.

#### 4.6. Diluarea adezivului

Nu se recomandă diluarea adezivului.

#### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)



Since 1972

# FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv epoxidic universal - 1 minut

## 4.7. Limitări și observații

Adezivul trebuie folosit în primele 2-3 minute de la amestecare. Fiți foarte atenți să nu confundați capetele. Lipirea poate fi accelerată dacă îmbinarea este încălzită cu aer cald. Îmbinarea poate fi prelucrată după 24 de ore. La temperaturi sub +5°C adezivul nu lipește.

## 5. Ambalaje și cantități:

Codul produsului	Capacitate	Tipul ambalajului
DKEUM018/BL	2*18ml	Tub în blister

## 6. Perioada de valabilitate:

1 an

## 7. Observații:

### Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5°C până la +30°C. A nu se lasă la îndemâna copiilor.

### Alte observații:

În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Acest adeziv nu este recomandat pentru PP, PE, PTFE și silicon. În caz de contaminare a ochilor, clătiți imediat cu multă apă și consultați medicul. În caz de contaminare a pielii, spălați imediat cu multă apă și săpun. În caz de înghițire, consultați imediat medicul (arătați ambalajul sau eticheta). Se recomandă efectuarea unei probe de lipire pe o suprafață mică, înainte de utilizare. Adezivul nu este destinat utilizării în construcții, nu suportă presiuni mari.

Această substanță îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă conform regulamentului directivei 1999/45/CE a Parlamentului European și al Consiliului din data de 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, drept pentru care, s-a întocmit fișa cu date de securitate a produsului conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizațiilor, limitărilor aplicate produselor chimice (REACH), de crearea a Agenției Europene pentru produse Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a regulamentului 1488/94/CE a Comisiei, precum și a directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivei 91/155/CEE, directivei 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)