

DEKO CREATIVE EFFECT LAZURA PERLATA

DESCRIERE PRODUS:

Produs special, conceput pentru a conferi un aspect deosebit de atractiv peretilor interioari (suprafete plane sau structurate), prin utilizarea tehnicilor creative de aplicare. Este un produs pe baza de dispersii apoase, pigmenti speciali, extenderi si aditivi.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- prelucrare usoara
- creaza efecte estetice deosebite cu aspect sidefat
- 3 nuante:bronz, silver si gold
- rezistenta la uzura si ingalbenire
- rezistenta la murdarie, imbatranire,
- rezistenta la spalare cu apa

DOMENII DE UTILIZARE:

Obtinerea de finisaje spectaculoase si sofisticate cu aspect sidefat pe suprafetele interioare ale peretilor. Se aplica pe orice suprafate din tencuieli minerale, beton, gips-carton etc. Produsul se comercializeaza in 3 nuante: bronz, silver si gold.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, uniform, fara impuritati straine	vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	1.01	SR EN ISO 2811-1
Viscozitate Brookfield (Rot 7,vit 100), temp. 23±1°C	mPa.s	3500- 4500	SR EN ISO 2555
Substante nevolatile (60 min./125°C), min.	%	27	SR EN ISO 3251
pH	-	Min.8	SR EN ISO 787-9
B. Pelicula			
Aspect pelicula	-	perlat	-

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: 12-30°C

Umiditate relativa mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Pregatirea produsului:

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de praf sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului
- Se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte

Policolor S.A

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 51

sector 3, 032258, Bucuresti, România

Tel: +40 (0)21 345 1730

Fax: +40 (0)21 345 1930

Capital subscris și vărsat: 7.125.747,5 lei

C.I.F. RO 326318

Nr. de ordine în R.C. J40/205/1991

Pagină web: www.policolor.ro

Email: office@policolor.ro

Prepararea suportului si aplicarea:

Suprafete interioare noi din zidarie, beton, tencuiala, ipsos:

- Suprafata trebuie sa fie perfect uscata
- Se curata suprafata de stropii de tencuiala, praf sau alte impuritati
- Suprafetele de gips-carton se curata de praf sau alte impuritati
- Suportul curat se impregneaza cu DEKO A8500 Amorsa perete sau Amorsa perete Policolor.

Suprafete interioare - zidarie, beton, tencuiala, ipsos - vopsite in prealabil:

- Suprafete vopsite in prealabil cu produse pe baza de dispersii apoase
- indepartarea portiunilor neaderente
- indepartarea prafului si a impuritatilor
- efectuarea operatiilor de reparatii (daca este cazul)
- impregnarea suportului neacoperit cu DEKO A8500 Amorsa perete sau Amorsa perete Policolor.

Aplicare

Aplicarea stratului de fond:

- Se aplica mai intai un strat de fond, DEKO V8057 alb sau nuanat in tonul de culoare dorit, ales din cartela Policolor sau DEKO G8300 GRUND vopsea alb sau colorat in nuanta dorita aleasa din cartela Policolor, in functie de efectul care urmeaza sa fie realizat. Se recomanda folosirea produsului DEKO G8300 GRUND vopsea ca suport in cazul efectelor realizate cu unelte metalice (spaclu, fier de glet). Aplicarea DEKO V8057 baza si DEKO G8300 GRUND vopsea se face cu rola de blana scurta.
 - Se lasa sa se usuce bine inaintea aplicarii urmatorului strat.
 - Produsul se poate aplica intr-un singur strat, folosind unelte gen: pieptene de cauciuc, burete natural, spaclu, manusa pentru efect, trafalet pentru efect, gletiera etc.
- Grosimea recomandata a peliculei uscate: 100 - 150 micrometri.

Aplicarea lazurii:

Se aplica DEKO CREATIVE EFFECT LAZURA PERLATA numai prin tehnica depunerii.

- Se imbiba unealta de lucru (manusa, buretele marin, pensula, etc.) in lazura perlata, se indeparteaza excesul si se incepe IMEDIAT depunerea vopselei pe perete.
- Pentru depunere cu rola de blana scurta, se incarca rola cu lazura si se aplica peste suportul de baza in una sau mai multe treceri, in functie de efectul dorit.

ATENTIE! NU se aplica lazura perlata cu trafaletul si nu se dilueaza!

Pelicula de LAZURA PERLATA se poate prelucra timp de 20 minute de la aplicare

Intretinerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalata cu apa atat inainte cat si imediat dupa utilizare.

Consumul teoretic: 10-15m²/L, poate sa varieze in functie de natura suportului, uneltele de lucru alese si pierderile accidentale de material.

TIMP DE USCARE:

cca.24 ore la 23°C

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj din polipropilena: 1,25L

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30°C
- ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

36 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Policolor S.A

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 51
sector 3, 032258, Bucuresti, România
Tel: +40 (0)21 345 1730
Fax: +40 (0)21 345 1930

Capital subscris și vărsat: 7.125.747,5 lei
C.I.F. RO 326318
Nr. de ordine în R.C. J40/205/1991
Pagină web: www.policolor.ro
Email: office@policolor.ro



Produsul nu este inflamabil si nu are caracter nociv.

COV limita UE g/l:cat A/i 300(2007)/200(2010)
COV Produs,max .g/l: 200

Policolor S.A

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 51
sector 3, 032258, Bucuresti, România
Tel: +40 (0)21 345 1730
Fax: +40 (0)21 345 1930

Capital subscris și vărsat: 7.125.747,5 lei
C.I.F. RO 326318
Nr. de ordine în R.C. J40/205/1991
Pagină web: www.policolor.ro
Email: office@policolor.ro