

Galvanize

Grund anticoroziv



Este un excelent grund epoxidic anticoroziv, bogat în pulbere de zinc. Conferă protecție anticorozivă puternică și de lungă durată. Este adecvat pentru grunduirea suprafețelor metalice precum pompe, conducte și construcții metalice în medii industriale și zone de coastă.

- Galvanizare la rece
- O singura component epoxidică
- Bogat în pulbere de zinc

CULORI

Disponibil pe GRI.

AMBALARE

Gri	375 mL	750 mL
-----	--------	--------

ACOPERIRE

7 - 9 m²/L per strat pe suprafețe pregătite corespunzător.

CONȚINUT DE COV(compuși organici volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/i** „Acoperitori unicompenți cu funcție specială”, Tip **SB**): **500 g/l**. Acest produs conține maxim **493 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie curățate cu Diluant pentru pensulă T 300, să fie netede și uscate, fără praf, grăsime sau rugina și șlefuite (este necesară o bună șlefuire pentru suprafețe galvanizate “proaspete”).

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi cu trafaletul, pensula sau pistol de pulverizare airless diluat cu până la 5%, cu Diluant pentru pistol T 350. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%. Rămâne uscat după 45-60 de minute și poate fi reaplicat după 9-12 ore. În cazul în care acoperirea este complet uscat, șmilgheruiți cu o hârtie abrazivă adecvată pentru a produce o suprafață netedă, îndepărtați praful și apoi aplicați orice email Vitex pe bază de apă sau solvent. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură). Role curate, perii, pete podea, spray pistoale, etc. se curată cu Diluant pentru pistol T 350.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	90 ± 5 KU (ASTM D 562, 25° C)
Densitate	1,95 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)

DEPOZITARE

Cutiile trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscat, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni-precauții consultați Fișa Tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro