



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv de contact

ADEZIV DE CONTACT

1. Descrierea produsului:

Adeziv de contact ușor de utilizat, pe bază de solvent. Lipește imediat, fără să păteze elementele lipite.

2. Proprietăți

Culoare adeziv:	Galben închis;
Densitate:	0,89 kg/L;
Consistență:	Foarte vâscos, absoarbe lichid;
Timpul de aderență:	1 h;
Timpul de lipire inițială:	2 h;
Timpul de lipire completă:	24 h;
Randament:	Depinde foarte mult de tipul de suprafață;
Proprietățile îmbinării:	Rezistent la îmbătrânire, caracterizat prin rezistență ridicată, flexibilitate și rezistență la apă;
Rezistența lipiturii la tracțiune:	3 daN/cm (3 kG/cm).

3. Utilizare:

Produsul este destinat lipirii cauciucului, pielii naturale și artificiale, țesăturilor cu materii prime naturale și artificiale, precum și a pânsei, lemnului, plutei, etc. Poate fi folosit atât în industria încălțămintei, în atelierele de încălțămintă precum și pentru uzul casnic.

4. Instrucțiuni de utilizare:

4.1. Pregătirea suprafeței

Suprafețele care urmează a fi lipite cu adeziv, trebuie foarte bine curățate, degresate cu DRAGON Acetonă tehnică și ajustate unele față de altele.

4.2. Instrumente

Aplicați adezivul cu o perie tare.

4.3. Temperatura în timpul procedurii

Lipirea trebuie realizată la temperaturi cuprinse între +18°C până la +25°C (temperatura aerului, a suprafeței și a elementelor lipite).

4.4. Recomandări

Înainte de începerea lucrului, amestecați bine conținutul. Aplicați un strat subțire de adeziv pe suprafețele îmbinate. După uscarea suprafețelor poroase, mai aplicați un strat. După aproximativ 10 ÷ 15 minute apăsați cu putere. Puterea maximă a îmbinării se obține după aproximativ 24 h. După finalizarea lucrului cu produsul, acesta se va închide ermetic.

4.5. Curățarea instrumentelor și a obiectelor murdare

Uneltele murdare și petele proaspete se vor curăța cu DRAGON Diluant universal. După uscare, adezivul se va putea îndepărta doar mecanic.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv de contact

4.6. Diluarea adezivului

Nu se recomandă diluarea adezivului. În cazuri speciale, se poate dilua cu o cantitate mică de Acetonă DRAGON.

4.7. Restricții și observații

Testați compatibilitatea materialului cu adezivul. Diluarea adezivului îi micșorează puterea de acțiune.

5. Ambalaje și cantități:

Cod produs	Capacitate	Tip ambalaj
DKB025/PL-BG-LT-RO-RU	25 ml	Tub în blister
DKB050/TD/BG-RO	50 ml	Tub din aluminiu
DKB200/RO	200 ml	Cutie din metal
DKB500/BG-RO	500 ml	Cutie din metal
DKB750/BG-LT-RO-RU	750 ml	Cutie din metal
DKB05/BG-LT-RO-RU	5 L	Canistră din metal
DKB20	20 L	Canistră din metal

6. Perioada de valabilitate:

2 ani.

7. Observații:

Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +0°C până la +30°C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Alte Observatii:

În timpul folosirii și după aplicare aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. A se folosi departe de surse de foc, într-un spațiu bine ventilat. Efectuați o probă, aplicând produsul pe o suprafață mică, care nu este la vedere. Pentru a crește elasticitatea îmbinării, aplicați o presiune mare. Acest adeziv nu este recomandat pentru PP, PE sau PTFE.

Acest amestec îndeplinește criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu directiva cu numărul 1999/45/WE a Parlamentului și Consiliului European, din ziua de 31 mai 1999, cu privire la apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale Statelor Membre privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, prin urmare, astfel, o fișă tehnică de securitate fiind întocmită, în conformitate cu Regulamentul (WE) cu numărul 1907/2006 a Parlamentului și Consiliului European, din ziua de 18 decembrie 2006, cu privire la înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizațiilor și impunerea de restricții privind substanțele chimice (REACH), înființarea Agenției Europene pentru Produse Chimice, care modifică directiva cu numărul 1999/45/WE și abrogă regulamentul Consiliului (CE) cu numărul 793/93 și regulamentul Comisiei (CE) cu numărul 1488/94, și de asemenea directiva Consiliului, cu numărul 76/769/EWG și directiva Comisiei cu numărul 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE și 2000/21/WE.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl