


Determinarea	U.M.	Valori obținute	Valoare de referință	Metoda de determinare	Încercare efectuată de
1	2	3	4	5	6

Coamă - Tablă de oțel tip DX51D+Z+AO - acoperire organică



D - lățime totală	mm	279,0÷279,8	279 ±2,0	SR EN 508-1:2014	PROCEMA CERCETARE
d - deschidere	mm	204,0÷204,2	204 ±2,0		
S - aripă superioară	mm	50,1÷50,3	50 ±1,0		
t - aripă inferioară	mm	12,0÷12,2	12 ±0,5		
H - înălțime	mm	126,0÷126,8	126 ±1,0		