



1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

- ❖ grund pe baza de dispersie apoasa acril – stirenica pentru vopsitorii si tencuieli, utilizat pentru grunduirea, amorsarea suprafetelor absorbante, in vederea reducerii si reglarii absorbabilitatii acestor suprafete si/sau pentru intarirea suprafetelor fragile la interior si exterior;
- ❖ aspect: lichid omogen alb-laptos;
- ❖ se poate aplica pe orice suprafata de baza minerala precum: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, beton, placi de gips – carton si pe tencuielile si vopsitorii vechi fragile si prafoase.

2. ELEMENTE CARACTERISTICE PRINCIPALE:

- ❖ aderenta deosebita la suport, patrunde adanc in suprafata minerala intarind-o ;
- ❖ pelicula este permeabila la vapori de apa si impermeabila la apa, umple foarte bine porii ; rezistenta la solutii alcaline, variatii de temperatura, intemperii si la gaze industriale.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Aspect produs:	lichid omogen alb-laptos
Densitate,g/cm ³	1,008 1,018
pH	7,7 – 8,7

4. INSTRUCIUNI DE APLICARE

Suprafete de baza indicate: toate suprafetele uscate si curate. Inainte de utilizare continutul din recipient se amesteca foarte bine.

Nr crt	Suprafata de baza (suport)	Pregatirea suprafetei	Grunduirea suprafetei
1.	Tencuieli vechi minerale foarte absorbante si/sau fragile	Se curata de praf sau mizerie	OSKAR AMORSA DE FIXARE IN ADANCIME
2.	Zugraveli existente din huma sau var, vopsitorii de disperise existente si fragile, prafoase	Se inlatura complet in prealabil prin spalare sau raziure, iar zonele deteriorate se repara cu ipsos, materiale pe baza de ipsos	OSKAR AMORSA DE FIXARE IN ADANCIME

5. MOD DE APLICARE

- ❖ se aplica uniform, cu rola (trafalet) sau bidineaua nediluat sau diluat cu apa pana la max.1:4, functie de caracterul de absorbabilitate al stratului suport, regula de baza fiind ca dupa uscare sa nu formeze pelicula (strat lucios); se vor efectua probe pe suprafete mici; dupa grunduire suprafata trebuie sa fie rezistenta la zgariere; daca nu s-a obtinut aceasta caracteristica se va mai aplica un strat ;
- ❖ nu se va lucra in conditii de: temperaturi foarte ridicate sub directa influenta a razelor soarelui, vint puternic, ceata, umiditate ridicata de peste 65% si pericol de ploaie si inghet;
- ❖ In conditiile temperaturilor ridicate si foarte ridicate este obligatoriu ca aplicarea grundului sa se faca pe latura fatadei care nu se afla direct expusa razelor solare;
- ❖ temperatura minima de aplicare: + 5°C pentru suprafata de baza si mediul inconjurator ;temperatura maxima de aplicare : +30°C ;
- ❖ curatirea uneltelor de lucru se face cu apa sau apa cu detergent imediat dupa intrebuintare.

6. CONSUMUL SPECIFIC MEDIU:

- ❖ suport neted – cca. 50-100 ml/m².
- ❖ suport cu granulat medie - cca. 100- 150 ml/m²
- ❖ suport cu granulat mare - cca. 150-200 ml/m².

Valoarea exacta a consumului specific se va determina in urma unei probe efectuate la fata locului.
Pe suprafete foarte rugoase se va aplica corespunzator o cantitate mai mare.

7. TIMP DE USCARE

La 20 °C și 65% umiditate relativă a aerului;

- OSKAR AMORSA DE FIXARE IN ADANCIME: 12 ore;

La temperaturi scăzute și/sau umidități mai mari este nevoie de un timp de uscare mai îndelungat.

8. AMBALAREA

Recipienti din material plastic de 1 l și 4 l, închisi etans, etichetați corespunzător.

9. DEPOZITARE

În ambalajul original bine închis, protejat de lumina directă a soarelui, într-un loc uscat, ferit de îngheț, la temperaturi cuprinse între + 5°C și + 30°C.

10. TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, cu condițiile respectării prevederilor de ambalare și depozitare.

11. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

A se consulta fișa cu date de securitate a produsului.

12. ELIMINAREA DESEURILOR

Eliminarea se va face în conformitate cu prevederile legislației pentru protecția mediului și legislației privind deșeurile.

A se consulta fișa cu date de securitate a produsului.

13. COV GATA DE UTILIZARE

COV limită UE g/l: catA/h: 30(2010)

COV Produs, max g/l: 10 produs în stare gata de utilizare