



www.emicode.com

Keraflex Extra S1

**Adeziv pe bază de ciment,
de înaltă performanță,
deformabil, tixotropic, cu
timp deschis extins, pentru
plăci ceramice și piatră
naturală**



CLASIFICARE ÎN CONFORMITATE CU EN 12004

Keraflex Extra S1 este un adeziv pe bază de ciment (C), îmbunătățit (2), tixotropic (T), cu timp deschis extins (E) clasificat ca și C2TE. Keraflex Extra S1 este de asemenea un adeziv deformabil clasificat S1.

Conformitatea Keraflex Extra S1 este declarată în baza certificatelor N. 763/ PIT -209-15/06-07-3026 și N. 762/PIT-269-14/06.07.2016 emise de Research Institute of Building Materials (Sofia).

DOMENII DE UTILIZARE

Lipirea plăcilor ceramice de orice tip sau dimensiune (plăci obținute prin simplă sau dublă coacere, portelanate, klinker, terracotta etc.), a plăcilor din piatră naturală (dacă pietrele nu sunt sensibile la pătare), pe suprafețe orizontale sau verticale, ce pot fi supuse la deformări. Este potrivit de asemenea pentru lipirea în puncte de aderență a materialelor izolatoare cum ar fi polistiren, vată de sticlă, Eralit®, plăci fonoizolatoare, etc.

Exemple tipice de aplicare

- Lipirea plăcilor ceramice (obținute prin simplă sau dublă coacere, faianță, klinker, etc.) și din piatră naturală (dacă pietrele nu sunt sensibile la pătare) pe suporturi convenționale, ce pot fi supuse la deformări, cum ar fi:
 - șape de ciment și sisteme de încălzire în pardoseală;
 - șape anhidrid, amorsate în prealabil cu **Primer G** sau **Eco Prim T**;
 - tencuieli pe bază de ciment sau var-ciment;
 - gleturi pe bază de ipsos;
 - gips carton bine rigidizat prin fixare mecanică.
- Lipirea plăcilor ceramice și din piatră naturală pe pardoseli existente (din ceramică, marmură, etc.).

- Montarea de pardoseli supuse la trafic intens.
- Montarea de îmbracaminte de pardoseli sau peretei pe suporturi hidroizolate cu Mapegum WPS și Mapelastic (băi, balcoane, terase, piscine).

CARACTERISTICI TEHNICE

Keraflex Extra S1 este o pulbere gri sau albă compusă din ciment, nisip cu granulometrie selecționată, cu un conținut ridicat de rășini sintetice și aditivi, realizată după o formulă dezvoltată de Laboratoarele MAPEI. Amestecat cu apă,

Keraflex Extra S1 devine un mortar cu următoarele proprietăți:


- lucrabilitate ușoară;
- tixotropic: Keraflex Extra S1 poate fi aplicat pe suprafețe verticale fără a curge sau aluneca, însemnând că plăcile pot fi montate de la partea superioară a peretelui către bază fără a fi nevoie de distanțieri;
- capacitate bună de preluare a deformărilor și denivelărilor din stratul suport;
- aderență excelentă pe toate materialele utilizate în mod normal în construcții;
- întărire fără contracții semnificative;
- timp deschis și timp de corecție semnificativi, facilitând montajul.

RECOMANDĂRI

Nu utilizați Keraflex Extra S1 în următoarele cazuri:

- Pe suprafețe din lemn sau aglomerate din lemn;
- Pe metal, cauciuc, PVC și linoleum;
- Pentru piatră naturală sensibilă la umiditate;
- Pe beton supus la mișcări puternice.

Keraflex Extra S1



MOD DE APICARE

Prepararea suportului

Toate suporturile trebuie să fie maturate, solide și uscate, fără contaminări ce pot compromite aderența și, în funcție de tipul suportului, acestea trebuie tratate în prealabil cu amorse cum ar fi: **Primer G, Eco Prim T sau Eco Prim Grip**. Suporturile pe bază de ciment (conținut de umiditate mai mic de 4%) nu trebuie să fie supuse la contractii după montarea plăcilor ceramice, de aceea în timpul primăverii și verii tencuielile trebuie maturate cel puțin o săptămâna pentru fiecare cm de grosime iar șapele pe bază de ciment trebuie maturate cel puțin 28 zile, doar dacă nu sunt realizate cu liantă specială MAPEI pentru șape cum ar fi **Topcem, Topcem Pronto sau Mapecem Pronto**. Suprafetele încălzite de lumina soarelui trebuie umezite cu apă pentru a se răci. Suporturile din ipsos (conținut de umiditate mai mic de 0,5%) și șapele anhidride (conținut de umiditate mai mic de 1%) trebuie să fie perfect uscate, suficient de dure și fără praf. Este absolut esențial că acestea să fie amorsate cu **Primer G sau Eco Prim T**. Suprafețele care vor fi expuse la umiditate trebuie hidroizolate în prealabil cu **Mapegum WPS** sau **Mapelastic**.

Prepararea amestecului

Turnați într-un recipient curat 6,75-7,25 litri (pentru **Keraflex Extra S1** gri) sau 6,50-7,00 litri (pentru **Keraflex Extra S1** alb) de apă rece, curată și amestecată împreună cu un sac de **Keraflex Extra S1**, utilizând un mixer electric la turăție scăzută, până la obținerea unui amestec omogen, fără aglomerări. Lăsați amestecul în repaus aproximativ 5 minute și reamestecați după care puteți începe aplicarea. Preparat astfel **Keraflex Extra S1** are un timp de lucru de aproximativ 4 ore.

Aplicarea amestecului

Keraflex Extra S1 se aplică pe suport utilizând o spatulă dințată. Alegeti o spatulă ce permite o acoperire completă a dosului plăcilor ce trebuie montate. Pentru a obține o aderență optimă, aplicați întâi un strat subțire de **Keraflex Extra S1** pe suport utilizând partea lisa a spatulei. Imediat după, aplicați grosimea necesară de **Keraflex Extra S1**, utilizând o spatulă dințată potrivită, în funcție de tipul și dimensiunea plăcilor. Pentru pardoseli ceramice montate la exterior cu plăci ceramice mari și pentru placări pe pereti, pentru pardoseli ce trebuie nivelate pe durata montării plăcilor sau pardoseli supuse la solicitări grele, sau când se execută placări în piscine și bazine de apă, aplicați adezivul și pe dosul plăcilor (tehnica dublei aplicări) pentru a asigura o acoperire completă.

Că și alternativă la această metodă, la aplicarea plăcilor mari pe suprafețe orizontale, pentru a îmbunătăți performanțele aplicării și a crește eficiența dublei aplicări, amestecul poate fi realizat mai fluid prin creșterea cantității de apă, ce trebuie să fie totuși în limitele specificate.

Montarea plăcilor ceramice

Nu este necesară udarea plăcilor înainte de montare. Doar în cazul în care dosul acestora este acoperit cu praf este recomandată curățarea rapidă cu apă curată. Plăcile se monteză presându-le bine cu mâna, astfel încât să se asigure contactul optim cu adezivul. În condiții normale de temperatură și umiditate, timpul deschis al **Keraflex Extra S1** este de cel puțin 30 minute. Condiții de mediu nefavorabile (vânt uscat, soare puternic, temperaturi ridicate etc.) sau un substrat foarte absorbant pot să reducă drastic acest timp, la numai câteva minute. De aceea, se controlează permanent dacă adezivul aplicat pe suport nu a format o crustă peliculară neaderentă la atingerea cu mâna și dacă mai este încă proaspăt. Dacă această crustă se formează, respătați adezivul cu o spatulă dințată. Este contraindicat să se ude adezivul cu apă pentru a dizolva crustă peliculară neaderentă. Apa nu dizolvă crustă, și împiedică o lipire bună. Plăcile montate cu **Keraflex Extra S1** nu trebuie spălate sau expuse la ploi timp de cel puțin 24 ore și trebuie protejate de ger și de soare puternic cel puțin 5 - 7 zile de la punerea în operă.

Lipirea în puncte de aderență a plăcilor izolatoare

În cazul lipirii în puncte de aderență a plăcilor fonoabsorbante sau izolante, **Keraflex Extra S1** va fi aplicat cu o mistrie sau o spatulă, grosimea de aplicare fiind în funcție de planeitatea suportului, iar numărul de puncte de adeziv va fi în funcție de greutatea panourilor.

CHITUIREA ȘI ETANȘAREA ROSTURILOR

Rosturile se chituesc după un timp de 4-8 ore la pereti și 24 ore la pardoseli, cu chituri pe bază de ciment sau chituri epoxidice MAPEI, disponibile într-o paletă largă de culori. Rosturile de dilatare se vor etanșa cu etanșanți potriviti MAPEI.

APT PENTRU TRAFIC PIETONAL UȘOR

Pardoselile sunt apte pentru trafic pietonal ușor după circa 24 ore.

APT PENTRU DAREA ÎN FOLOSINTĂ

Adezivul atinge performanțele maxime după 14 zile de la aplicare. Rezervoarele și piscinele pot fi umplute cu apă după 21 zile.

SLEFUIREA

Suprafețele pot fi slefuite după circa 14 zile.

Curățare

Mâinile și sculele se spălă cu apă atâtă timp cât **Keraflex Extra S1** este încă proaspăt. Suprafața finisajelor se curăță cu un material textil umed înainte de întărirea adezivului. Apoi, mortarul poate fi îndepărtat mecanic sau utilizând **Keranet**.

CONSUM

Montarea plăcilor ceramice

– Mozaic și plăcuțe format mic (spatula Nr. 4):	2 kg/m ²
– Placi dimensiuni normale (spatula Nr. 5):	2,5-3 kg/m ²

DATE TEHNICE (valori caracteristice)
Conform următoarelor norme:

– EN 12004 clasificat C2TE S1

DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI

Consistență	pulbere
Culoare	gri și alb
Greutate specifică (g/cm³):	1,4
Continut corp solid (%):	100
EMICODE:	EC1 R Plus - emisii foarte scăzute

DATE DESPRE APPLICARE (la +23°C și 50% U.R.)

Raport amestec:	– 100 părți Keraflex Extra S1 gri cu 27-29 părți de apă din greutate; – 100 părți Keraflex Extra S1 alb cu 26-28 părți de apă din greutate.
Consistența amestecului:	păstos
Greutatea specifică a amestecului (kg/m³):	1.550
pH-ul amestecului:	12
Durata amestecului (pot life):	4 ore
Temperatura de aplicare:	între +5°C și +40°C
Timp deshis (open time):	aprox. 30 minute
Timp de corecție:	aprox. 45-60 minute
Chituirea rosturilor la perete:	după 4-8 ore
Chituirea rosturilor la pardoseli:	după 24 ore
Apt pentru trafic pietonal ușor:	24 ore
Apt pentru darea în folosință:	14 zile

PERFORMANȚE FINALE

Aderența măsurată prin tracțiune conform EN 1348 (N/mm²): – aderența inițială: – aderența după expunere la căldură: – aderența după imersie în apă: – aderența după cicluri îngheț-dezgheț:	2,5 2,3 1,1 1,3
Reacție la foc:	A2 _{FL} -s1 / A2-s1, d0
Rezistența la baze:	excelentă
Rezistența la uleiuri:	excelentă (mică la uleiuri vegetale)
Rezistența la solventi:	excelentă
Rezistența la temperatură:	între -30°C și +90°C
Deformabilitate:	S1



– Placi format mare, pardoseli exterioare (spatula Nr. 8-10): 5 kg/m²

Lipirea materialelor izolante

- Spume si altele, circa: 0,5-0,8 kg/m²
- Placi din fibrociment, beton celular, circa: 1,5 kg/m²

AMBALARE

Keraflex Extra S1 gri este disponibil în saci de hârtie de 25 kg. Keraflex Extra S1 alb este disponibil în saci de hârtie de 25 kg.

DEPOZITARE

Valabil 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj (zi/lună/an) depozitat în locuri uscate.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

LA PREPARARE ȘI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea în siguranță a produselor noastre pot fi regăsite în ultima versiune a Fișei de Securitate disponibilă pe website-ul nostru www.mapei.com.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

ATENȚIONĂRI


Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlatura orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intentionează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adekvat utilizării avute în vedere și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Vă rugăm să consultați întotdeauna versiunea actualizată a Fișei Tehnice, disponibilă pe site-ul www.mapei.ro

INFORMATII LEGALE

Conținutul acestei fișe tehnice ("TDS") poate fi copiat într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fișa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalației produselor MAPEI. Fișele Tehnice actualizate pot fi descărcate accesând site-ul www.mapei.ro

ORICE MODIFICARE A FORMULĂRILOR SAU CERINȚELE CONTINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FIȘĂ TEHNICĂ ("TDS") VA ANULA RESPONSABILITATEA MAPEI.



Toate referințele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.ro