

ACCESIBILĂ | DURABILĂ | ROMÂNEASCĂ

Fișă tehnică a modelului OR0101

Descriere produs

Caramidă aparentă destinată finisării fațadelor la exterior și interior, obținută prin extrudarea argilelor naturale și arderea acestora la temperaturi de peste 1150°C.





Culoare

cărămizie

Suprafața

lisă

Grosime 9 mm



Cărămizi

Elemente de colț

Cod articol

OR0101

OR010145

Format (mm)

Lungime x Înălțime x Grosime

NF 240 x 71 x 9

240/115 x 71 x 9

Greutate

0,310 kg/buc

0,400 kg/buc

Nr buc / cutie

54

28

Nr cutii / palet

48

66

Necesar - fără rost

58,69 buc/mp

14,08 buc/ml

Necesar - rost 10 mm

49 buc/mp

12,3 buc/ml

Date tehnice

Grupa de produse SR EN 14411:2012	Grupa A III
Standardul de referință	SR EN 14411:2012
Absorbție de apă SR EN ISO 10545-3	>10%
Rezistența la îngheț SR EN ISO 10545-12	Rezistă
Conținut săruri solubile active SR EN 772-5:2002	Clasa S2
Rezistența la șoc termic SR EN ISO 10545-9	Rezistă
Reacția la Foc	Clasa A1

Recomandări la montaj

Adeziv recomandat	Clasa C2TES1
Chit recomandat	Chit pentru rosturi mineral, hidrofob, flexibil, cu uscare hidraulică, în stare semi-uscată

Se recomandă evitarea utilizării produselor chimice menajere pentru curățare.

Având în vedere că este un produs natural, variațiile de nuanță și micile imperfecțiuni sunt caracteristici intrinseci.

Pentru a asigura o uniformitate cromatică și un aspect estetic echilibrat, se recomandă ca, în etapa de montaj, plăcile ceramice să fie preluate alternativ din mai multe cutii.

Este indicat să achiziționați de la început întreaga cantitate necesară, asigurându-vă astfel că toate plăcile provin din același lot.

Montajul plăcilor de cărămidă aparentă trebuie realizat la o temperatură a aerului și a suportului cuprinsă între 5 și 30 °C.