



FISA TEHNICA

Informatii generale:

Produs: PRODUSE DIN SARMA PENTRU IMPREJMUIRI-PANOURI BORDURATE

Fabricat in conformitate cu specificatiile standardului: SR EN 10223-7 Sarme de otel si produse pentru imprejmuiri

-Panouri sudate din sarma de otel pentru imprejmuiri.

1. Identificarea produselor-se livreaza la pachete de cate 50 bucati sau individual (panou)
2. Conditii de transport-nu necesita conditii speciale de transport
3. Manipulare- se poate face manual sau mecanizat
4. Domeniu de utilizare: uz general-imprejmuiri
5. Proprietati produs:

NR.	GABARIT PLASA (m)		OCHI (mm), Abatere	NUMAR		Diametru sarma,mm,± 0.05 Greutate(kg/panou) /aprox.				Numar ranforsari pe panou
	Lungime, m	Latime,m		Fire	Bare	3.5	3.8	4.2	4.9	
1	1200	2000	60*216 ± / 3mm/metru	34	11	4.99	5.88	7.18	9.77	3
2	1500	2000		34	14	6.28	7.4	9.04	12.31	4
3	1700	2000		34	15	6.96	8.21	10.03	13.65	4
4	2000	2000		34	18	8.26	9.73	11.89	16.18	5
1	1200	2500	60*216 ± / 3mm/metru	42	11	6.18	7.29	8.9	12.12	3
2	1500	2500		42	14	7.79	9.18	11.22	15.27	4
3	1700	2500		42	15	8.63	10.18	12.43	16.92	4
4	2000	2500		42	18	10.24	12.07	14.75	20.07	5

Mentiuni: Se pot executa din sarma mata sau zincata, respectiv si alte tipuri de panouri, cu alte dimensiuni/gabarit, in functie de cererea clientului, cu urmatoarele conditionari: pasul de avans la lungimea plasei sa fie multiplu de 50mm, respectiv cotele de gabarit maxim: Latimea maxima a plasei este de 3,2 metri, Lungimea maxima a plasei este de 4 metri.

Material: sarma trefilata de otel zincata, conform EN 10218-2

Tolerante: conf. tabel

Rezistenta la rupere a sarmelor componente: cuprinsa intre 500 Mpa si 950 Mpa.

Panoul nu trebuie sa aiba portiuni nesudate iar suprafata sarmelor componente trebuie sa fie neteda, fara asperitati, crapaturi sau pete de rugina.

Igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului-nu este un produs periculos pentru sanatatea oamenilor, nu prezinta proprietati toxicologice cunoscute privind efectul cancerigen sau boli cronice

6. Punerea in lucru-se face conform proiectului de executie.

Administrator
Doron Zilberberg



Sef Calitate
Nina Tanase