

**Fisa tehnica pal melaminat**

Palul Melaminat corespunde cu cerintele EN 14322 ( placi pe baza de lemn, placi melaminate pentru utilizari interioare )				
Specificatii tehnice	Metode de testare	Unitate de masura	Grosime	Valoare
Grosime in raport cu valoarea nominala	EN14323	mm	$\leq 20\text{mm}$	$+0,5 < x < -0,3$
		mm	$> 20\text{mm}$	$\pm 0,5$
		mm	tmax-tmin	$\leq 0,6$
Lungime si latime ( dimensiuni comerciale )	EN14323	mm	$> 20\text{mm}$	$\pm 0,5$
Planeitate	EN14323	mm/m		$\leq 2$
Exfoliere a marginilor ( dimensiuni comerciale )	EN14323	mm		$\leq 10$
Defecte de aspect al suprafetei	EN14323	mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>		puncte $\leq 2$
		mm/m <sup>2</sup>		linii $\leq 20$
Rezistenta la zgariere	EN14323	N		$\geq 1,5$
Rezistenta la patare	EN14323	Nivel		$\geq 3$
Rezistenta la fisurare	EN14323	Nivel		$\geq 3$
Emisie de aldehida formica	EN14323	mm/m <sup>2</sup> h		Clasa E1 $\leq 3,5$

