

CLASA de FINISAJ



CLASĂ de FINISAJ CRITERII	INDUSTRIAL	VIZUAL	SELECTAT
Noduri	se permit	se permit	se permit
Noduri căzute / pierdute	se permit	se permit noduri căzute cu ϕ maxim 20 mm	se înlocuiesc în producție
Pungi de rășină	se permit	se permit pungi de rășină cu lățime de maxim 5 mm	se permit pungi de rășină cu lățime de maxim 3 mm
Noduri și puncte de defecte remediate prin "bărcuțe"	nu este necesar	se permit	se permit
Noduri și rășină remediate prin chituire	nu este necesar	se permit	se permit
Atac al insectelor	se permit găuri cu ϕ maxim 2 mm	se permit găuri cu ϕ maxim 2 mm	nu se permite
Fisuri cauzate de contragere	nelimitat	se permit fisuri cu lățime de maxim 4 mm	se permit fisuri cu lățime de maxim 3 mm
Decolorare, albastreală	fără limită	se permite până la 10 % pe suprafața vizibilă	nu se permite
Mucegai	nu se permite	nu se permite	nu se permite
Contaminare suprafeței	se permite	nu se permite	nu se permite
Distanța între îmbinările în dinți	fără limită	fără limită	pentru lamele exterioare cel puțin 1 m
Prelucrarea suprafețelor	stabilizat	rindeluit și șanfrenat până la 1 mm x 45°	rindeluit și șanfrenat până la 0,5 mm x 45°