



## AplaTencoGrund

### Grund pentru tencuieli decorative

Nr:161 Editia: 3 Revizia : 0

Data: 25.07.2019

#### PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Amorsa pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, nisip de cuarț, pigmenți, extenderi și aditivi de finisare. Reduce gradul de absorbție al suprafețelor minerale. Constituie strat de fond pentru vopselele structurate și tencuieli decorative. Crește aderența peliculelor de vopsele structurate și tencuieli decorative. Conferă suportului protecție ridicată la factorii de mediu. Formează pelicule rezistente la apă și permeabile la vaporii de apă. Se nuanțează folosind sistemele de colorare Fabryo.

Produsul se livrează în următoarele sortimente:

- **Baza Pastel AplaTencoGrund** - se utilizează necolorată sau se colorează în vederea obținerii nuanțelor deschise;
- **Bază Transparentă AplaTencoGrund** - se utilizează pentru obținerea nuanțelor intense.

Produsul este avizat de către Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții.

#### UTILIZARE:

Se utilizează ca strat de fond pentru pereții exteriori și interiori (sisteme termoizolante, tencuieli de var și ciment, beton și alte suporturi minerale) în vederea creșterii aderenței peliculelor ulterioare de vopsele structurate și tencuieli decorative.

#### DATE TEHNICE:

<b>Densitate, g/cm<sup>3</sup></b>	1,35 - 1,55
<b>COV</b>	Subcategorie produs: „Grunduri de impregnare” Valoare limita maxima COV, g/l: 30 (2010) Continutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru utilizare, g/l: 25.
<b>Culoare</b>	alb sau colorat
<b>Aspect peliculă</b>	granulat
<b>Uscare pentru vopsire, 20°C</b>	12 ore
<b>Uscare totală (reticulare), 20°C</b>	24 ore
	Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea totală. Recomandăm verificarea prognozei meteo.

#### APLICARE / MOD DE UTILIZARE

<b>Pregătire produs</b>	Nu se diluează Se omogenizează înainte de utilizare. Se recomandă ca aplicarea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs, sau amestecul unor loturi diferite.
-------------------------	---

#### Pregătire suprafață

- Suprafețele pe care se aplică grundul trebuie să fie perfect uscate, stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grasimi și uniform pregătite din punct de vedere al culorii, texturii și tipului de material.

#### Suprafețe noi

##### - Suprafețe minerale:

- suprafețele din beton și cele minerale peste care se aplică grundul, trebuie să fie perfect uscate. Timpul recomandat pentru maturare este de 28 zile de la punerea în operă;
- masa de șpaclu a termosistemului peste care se aplică grundul, se usucă conform recomandărilor producătorului (minim 7 zile);
- se îndepărtează reziduurile de material întărit;
- se aplică **AplaTencoGrund** într-un singur strat (uscarea 24 de ore).
- se finisează cu tencuiala decorativă **AplaTencoPlast Silicon**, **AplaTencoPlast Reflecta**, **AplaTencoPlastSilicon Plus** sau **AplaTencoSoclu**.

#### Suprafețe vechi și/sau vopsite în prealabil

- nu se aplică peste pelicule de lacuri, vopsele și emailuri sau zugrăveli de var/humă;
- se curăță finisajul vechi, suprafețele neaderente și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri etc.);
- zonele pe care s-au efectuat reparații se nivelează, se lasă să se matureze minim 72 ore, se curăță de praf sau alte

impurități și se alica **AplaTencoGrund** într-un singur strat (uscare 24 de ore).

- se finisează cu tencuiala decorativa **AplaTencoPlast Silicon**, **AplaTencoPlast Reflecta**, **AplaTencoPlastSilicon Plus** sau **AplaTencoSoclu**.

#### ATENȚIE!

- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Se recomandă ca aplicarea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs sau amestecul unor loturi diferite.
- Nu se combina cu alte produse.
- La finisarea unui perete, se va folosi un singur tip de glet.
- Folosiți echipament de protecție corespunzător.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe eticheta.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care suportul nu este pregătit corespunzător conform instrucțiunilor.

Număr de straturi

1

Randament teoretic de aplicare

4,5 – 7,5 mp/l/strat

Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței vopsite.

Condiții de aplicare

Condiții	Temperatură			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%

Nu se aplica în condiții de expunere directă la radiațiile solare, vant, ploaie, ceata sau îngheț.

Cu pensula sau rola

Mod de aplicare

Curățare echipament de lucru

Apă

#### APLA recomandă:

Pentru cele mai bune rezultate, aplica **AplaTencoGrund** în sistem cu tencuielele decorative din gama **APLA**.

#### TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, bine închis, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

#### AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic bine închise, ce conțin 2,7 L, 16L.

Transport și Depozitare

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 - 30°C. **Risc de depreciere prin îngheț.**

#### MĂSURI DE SECURITATE

**Deșuri:** Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșuri și se tratează conform legislației în vigoare.

#### Fabry Corporation

Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ifov

Tel: (+4)021 4055000; Fax (+4)021 405 5026

- 2 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015  
*Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.*