

Isolan Benzi CC



Bandă de armare și elemente de colț de armare, pe bază de cauciuc NBR și cașerată pe partea din spate cu plasă

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare	Bandă de armare (ISOLAN BANDĂ ARMARE CC) și elemente de colț de armare (ISOLAN ARMARE COLȚ INTERIOR/EXTERIOR CC) pe bază de cauciuc NBR și cașerată pe partea din spate cu plasă, utilizate în combinație cu produsele de hidroizolație din gama Isolan (Isolan Duschdicht, Isolan Balkon- & Terrassendicht și Isolan Hidro Protect) pentru obținerea unor detalii sigure de hidroizolație.
Proprietăți	ISOLAN BANDĂ ARMARE NT: - Grosime: 0,60 mm - Greutate: 50 g/m - Valoare s_d: 5 m - Rezistență la temperaturi: -20°C până la +90°C ISOLAN ARMARE COLȚ INTERIOR/EXTERIOR NT: - Grosime: 0,60 mm - Rezistență la temperaturi: -20°C până la +90°C
Ambalaj/Capacitate recipient	Rolă la 10 m respectiv 50 m (ISOLAN BANDĂ ARMARE CC). Cutie la 25 buc., sau la bucată (ISOLAN ARMARE COLȚ INTERIOR/EXTERIOR CC).
Culoare	Alb (plasa)/Gri (partea cauciucată).
Depozitare	Pot fi depozitate 24 de luni în recipientul original, etanș, în condiții răcoroase și uscate.

Aplicare

Suporturi recomandate	Beton, tencuieli și gleturi pe bază de ciment, Akkordspachtel KF (la interior), fibrociment, B.C.A., panouri de gipscarton rezistente la apă (la interior). Stratul suportul trebuie să fie rezistent și fără impurități.
Pregătirea suportului	Depinde de natura acestuia respectiv de sistemul de hidroizolație utilizat. Se aplică un grund adecvat. Ulterior uscării grundului, se aplică produsul de hidroizolație.



FIȘĂ TEHNICĂ NR. R138

Mod de aplicare	ISOLAN BANDĂ ARMARE CC: Tăiați banda la lungimea necesară și apăsați în hidroizolația proaspăt aplicată. La îmbinări, benzile se suprapun pe o lungime de min. 5 cm și se lipesc cu produsul de hidroizolație utilizat. Utilizați un șpaclu pentru netezirea cutelor. Aplicați 2 sau 3 straturi de hidroizolație. ISOLAN ARMARE COLȚ INTERIOR/EXTERIOR CC: Apăsați elementul de colț în hidroizolația proaspăt aplicată. La îmbinări, benzile se suprapun pe o lungime de min. 5 cm și se lipesc cu produsul de hidroizolație utilizat. Utilizați un șpaclu pentru netezirea cutelor. Aplicați 2 sau 3 straturi de hidroizolație.
Consum	ISOLAN BANDĂ ARMARE CC: Cca 1 m/m. Calculați o suprapunere de min. 5 cm la îmbinări la stabilirea consumului. ISOLAN ARMARE COLȚ INTERIOR/EXTERIOR CC: 1 element / colț.
Curățarea echipamentului	Imediat după utilizare, cu apă.

Recomandări

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)	Utilizare limitată numai în scopuri profesionale. Acest produs nu este un articol periculos.
Eliminare	Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
Asistență tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate supturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor suporturi ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	A se respecta toate prevederile din Fișa Tehnică, referitoare la modul de depozitare, pregătire a suprafeței, aplicare a produsului.