

Abizol KL-DM TYTAN Professional

Abizol KL-DM este un adeziv bituminos special creat pentru lipirea la rece, pentru lipirea rolor bituminoase straturi carton bitumat, vată minerală, pe diferite suporturi ale acoperişurilor tip terasă sau pe acoperişurile cu pantă redusă.



BENEFICIU:

- nu necesită încălzire sau topire, se aplică simplu, folosind bidineaua sau trafaletul
- datorită compoziției pe bază de solvent, Abizol KL-DM are o aderență inițială și finală foarte bună
- se poate aplica pe suporturi uscate sau umede din carton bituminat sau învelișuri bituminoase vechi
- Flexibil, poate acoperi crăpăturile de până la 2 mm ale substratului
- Rezistent la acizi slabi și baze

APLICATII:

- lipirea la rece a rolor bituminoase într-un strat sau mai multe straturi de carton bitumat pe acoperiș sau fundații

Se folosește numai la exteriorul construcțiilor. A se amesteca înainte de aplicare.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:

1. PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața nu trebuie să fie înghețată, acoperită cu brumă sau apă din abundență. Straturile vechi, praful și muchiile ascuțite trebuie îndepărtate. În cazul elementelor metalice, îndepărtați rugina și tratați cu un agent anticoroziv. Suprafețele absorbante, suprafețele din beton sau suprafețele expuse la apă trebuie tratate cu Abizol R primer.

2. PREPARAREA PRODUSULUI

Înainte de aplicare produsul se amestecă puternic cu mixerul și se va aduce la temperatura camerei.

3. APLICARE

Aplicați produsul cu o perie, șpaclu sau gletieră. La lipirea cartonului bitumat, aplicați produsul pe toată suprafața cartonului, lăsați 15-20 apoi așezați pe poziție și presați ferm. Crearea de hidroizolații fără îmbinări : după uscarea primerului aplicați produsul în 2-3 straturi, folosind 0,6 – 1,1kg/m²/strat. Straturile trebuie așezate perpendicular unul pe celălalt. Consumul general trebuie să fie de aproximativ 1,2 – 3,3 kg/m². Controlați grosimea straturilor prin monitorizarea consumului de material.

4. DUPĂ TERMINAREA APLICĂRII :

NU VĂ SPĂLAȚI PE MAINI CU SOLVENȚI

Produsul care nu s-a uscat poate fi curățat de pe mâini și unelte cu ajutorul unui prosop din hârtie. După uscare se îndepărtează de pe mâini cu apă și săpun iar de pe unelte mecanic sau cu solvenți organici.

5. REMARCI / RESTRICȚII

- 1 -



Nu folosiți produsul în interiorul clădirilor
Conține solvenți organici – a nu se folosi împreună cu EPS sau XPS
Evitați contactul cu substraturile pe bază de gudron
Nu încălziți produsul
Înainte de aplicare testați produsul pe o suprafață restrânsă
Înainte de aplicare citiți Fișa cu Date de Securitate

DATE TEHNICE:

Culoare	Negru
Densitate (g/ml)	0,95 – 1,30
Timp inițial de uscare (ore)	6
Număr de straturi – la lipirea cartonului	1
Timp de uscare min. (ore)	24
Timp pentru atingerea valorilor maxime ale proprietăților mecanice (zile)	14
Temperatura de aplicare	+5°C până la +35°C

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE:

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației dacă produsul este transportat și depozitat în ambalajul original, nedesfăcut la o temperatură de +5°C până la +35°C într-un loc uscat și ferit de îngheț.



Odata cu publicarea acestei Specificatii Tehnice, edițiile anterioare nu mai sunt valabile.

Informațiile conținute mai sus sunt oferite cu bună credință pe baza cercetărilor producătorului și sunt considerate corecte. Cu toate acestea, deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor noastre sunt în afara controlului nostru, aceste informații nu se vor substitui testelor pentru a vă asigura că produsele SELENA sunt pe deplin satisfăcătoare pentru aplicațiile dvs. specifice. Singura garanție oferită de SELENA este că produsul respectă specificațiile sale în momentul vânzării. Despăgubirile exclusiv pentru încălcarea unei astfel de garanții se limitează la rambursarea prețului de achiziție sau înlocuirea oricărui produs care se dovedește a fi altul decât cel garantat. Producătorul SELENA renunță în mod specific la orice altă garanție expresă sau implicită de competență pentru un anumit scop sau comercializare. SELENA își declină răspunderea pentru orice daune incidentale sau consecințe. Deasemenea, sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet.