

Fisa tehnica

model „ Allegria "Cod interior bej: 5641 monoporosa, presat la uscat, cu foc singur, gresie glazurata, grup B III, 200x300x6.5mm

Testare Standard : EN 14411 Group B III GL	permissible %	permissible mm	result mm	Testing method
I. Lungime mm	±0.6	±1.1!:>	-0. /-; -0..3!:>	EN ISO I 0545-2
2. Latime mm	±0,6	±1	+0.05;- + 0.2	EN ISO 10545-2
3. Grosime mm	±10	6.0;- 7.0	6.5;- 6.6	EN ISO 10545-2
4. Liniaritatea muchiei mm	± 0.3	lungime± 0.9 latime ±0.6	-0.2;- -0.1 -0.1;- +0.1	EN ISO 10545-2
5. Rectangularitate mm	±0.5	length±1.5 breadth±1	-0.4 -; +0.6 -0.5;- +0.1	EN ISO 10545-2
6. Curbura centrala mm	+0.5 -0.3	-1.1;- +1.8	+0.2;- +0.7	EN ISO 10545-2
7. Curbura laterala mm	+0.5 -0.3	lungime -0.9;- +1.5 latime -0.6 -; + 1	+0.2;- +0. 5 0;- +0.1	EN ISO 10545-2
8. Deformarea mm	±0.5	±1 .8	-0.2;- +0.2	EN ISO 10545-2
9. Absorbția de apă %	average >10 single >9		average 15. 1	EN ISO 10545-3
10. Forta de rupere N	>200		average 398	EN ISO 10545-4
11. Rezistența mecanică (modulus of rupture) N/mm ²	average >15		average 17.7	EN ISO 10545-4
12. Rezistența la patare	min class 3		class 5	EN ISO 10545d4
13. Rezistența la soluțiile de uz casnic și saruriei de piscină	min class GB		class GA	EN ISO 10545- 11 0 0

Toate placile testate se conformeaza standardului.

18.06.2014
Company Seal

Qualitycontrol,

