

# BISON® SUPER GLUE CONTROL



## DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv cianoacrilat lichid, foarte rapid și foarte puternic, cu tehnologia Direct-Stop cu efect de reabsorbție în tub. Aplicare ușoară și curată. Datorită consistenței, adezivul se strecoară în cele mai mici spații și îmbinări. Adezivul este rezistent la apă și în mașina de spălat vase (numai dacă este folosit corect).

## DOMENIU DE UTILIZARE

Ideal pentru lipiri punctiforme (nu este recomandat pentru zone de lipire mari). Lipește aproape toate materialele rigide și flexibile precum: piele, mase plastice (inclusiv PVC dur), bachelită, poliester, polistiren, plexiglas, policarbonat, porțelan, ceramică, lemn, metal, plută, materiale textile (testați compatibilitatea în prealabil), cauciuc.

Nu este recomandat pentru lipirea sticlei (după o perioadă de timp adeziunea devine casantă și se poate slăbi). Nu este potrivit pentru PE, PP, silicon, PTFE (teflon), polistiren expandat, îmbrăcăminte din piele sau materiale textile.

## PROPRIETĂȚI

- Cu tehnologia Direct-Stop
- Nu curge, cu efect de reabsorbție în tub
- Aplicare ușoară și curată
- Foarte rapid și foarte puternic

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

**Condiții de lucru:** Nu folosiți la temperaturi mai mici de +10°C. Adezivul reacționează cel mai bine când umiditatea aerului este de 50-70%.

**Siguranța personală:** Adezivii cianoacriilați se întăresc foarte repede în contact cu umiditatea (umiditatea aerului, a pielii, transpirație, sebum, lacrimi). În timpul folosirii trebuie să fie luate măsuri de siguranță suplimentare, în special în cazul prezenței copiilor sau la contactul cu pielea sau ochii. Chiar și fără tratament deosebit, adezivii cianoacriilați se dizolvă natural în timp.

**Caracteristicile suprafeței:** Suprafețele de lipit trebuie să fie curate, uscate, degresate, lipsite de praf și rugină. Asigurați-vă că cele două suprafețe de lipit se potrivesc perfect prin suprapunere.

**Tratamentul preliminar al suprafeței:** Orice reziduuri de praf, uleiuri, grăsimi, ceară sau agenți separatori trebuie îndepărtate complet de pe suprafețele de lipit. A se degresa cu acetona. Suprafețele reactive la acid (ca aluminiul) se tratează mai întâi cu amoniac lichid, după care se spală cu apă și se usucă.

Pentru metale și aliaje din metal este suficient să înăspriți suprafața folosind hârtie abrazivă sau prin șmirgheluire.

## UTILIZARE

### Instrucțiuni de utilizare:

Pentru a perfora membrana protectoare, învârtiți ferm capacul pe tub în sensul acelor de ceasornic. Deșurubați capacul pentru a dezvălui aplicatorul. Nu strângeți tubul în timpul perforării membranei. Aplicați adezivul direct din tub, cu ajutorul duzei de evacuare, într-un strat cât mai subțire (o picătură), pe o singură suprafață de lipit deoarece adezivul în exces mărește considerabil timpul de lipire. Uniți imediat suprafețele și presați ferm. În funcție de cantitatea de adeziv aplicată și materialul de lipit, adezivul polimerizează într-o rășină sintetică în timp de 60 de secunde și conectează cele două părți foarte puternic. Când umiditatea este scăzută, timpul de lipire se poate reduce suflând pe cele două suprafețe înainte de aducerea lor în contact. Cele mai bune rezultate se obțin la temperatura camerei. Suprafețele reactante la baze accelerează întărirea adezivului, suprafețele reactante la acizi (precum lemn, ceramică, porțelan, piele) încetinesc întărirea adezivului.

După utilizare, curățați duza cu un șervețel uscat și închideți tubul prin înșurubarea capacului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

**Pete/ reziduuri:** Îndepărtați petele imediat cu o cârpă uscată. Petele de adeziv uscat sunt foarte greu de îndepărtat. Acetona dizolvă adezivul într-o anumită măsură (foarte încet). Testați compatibilitatea suprafeței în prealabil.

**Sfat:** În cazul lipirii degetelor, înmuiați-le cât mai mult în apă caldă cu săpun și îndepărtați cu grijă fără a forța. Hidratați pielea ulterior.

O altă posibilitate este frecarea degetelor în apă caldă și tragerea unei agrafe de hârtie sau a unei sârme printre degete. După un timp, degetele pot fi separate.

Zonele de piele lipite pot fi tratate imediat cu acetonă sau soluție pentru îndepărtarea ojei de pe unghii. Deoarece solvenții organici îndepărtează grăsimea, se recomandă ulterior folosirea cremei de mâini.

În cazul în care rămân urme de adeziv, acestea pot fi îndepărtate prin folosirea unei pietre ponce.

În eventualitatea aplicării accidentale a produsului în ochi sau în gură, se țin pleoapele sau buzele deschise și se va clăti pielea cu apă din abundență. Dacă este necesar, cereți sfatul medicului.

Din cauza vaporilor emanați de adezivii cianoacriilați, se recomandă ventilarea corespunzătoare a spațiului de lucru atunci când se folosesc cantități mari de adeziv.

#### **DEPOZITARE:**

Bison Super Glue Control trebuie depozitat într-un loc uscat, întunecos și rece, de preferat sub +5°C.

#### **PROPRIETĂȚI FIZIOLOGICE**

Adezivii cianoacriilați sunt considerați în mare măsură să fie siguri din punct de vedere fiziologic.

#### **AMBALARE**

Tub de 3g

#### **ATENȚIE!**

Bison Super Glue conține ester de acid cianoacrilic. Este periculos. Lipește pielea și ochii în câteva secunde! A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Poate cauza iritații respiratorii. În cazul contactului cu pielea, se vor evita încercările de îndepărtare directă a adezivului. Se va îndepărta cu acetonă adezivul, după care se va spăla pielea cu apă. În cazul contactului cu ochii, nu se vor folosi solvenți! Se țin pleoapele deschise, se spală cu multă apă și se apelează la ajutor medical. Se vor îndepărta lentilele de contact dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință, apoi se va clăti în continuare. Se va păstra ambalajul sau eticheta la îndemână. A nu se inspira vaporii! A se utiliza numai în spații bine aerisite (ventilate).

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Șos. Cristianului, nr. 12, Brașov, 500053, tel. 0268506108, [office@temad.ro](mailto:office@temad.ro), [www.temad.ro](http://www.temad.ro)