

49A - Adeziv construcții universal

Descrierea produsului

49A - Adeziv construcții universal este un adeziv de construcție pe bază de solvenți, gata de utilizare, bazat pe cauciuc sintetic.

Proprietăți

- Utilizare universală.
- 49A - Adeziv construcții universal realizează o legătură strânsă în 20 minute.
- Potrivit pentru suprafețe neuniforme.
- Elimină necesitatea șuruburilor și cuielor.
- Rezistent la apă.
- Compatibil cu polistiren.

Aplicații

- Toate lipirile în tehnicile de asamblare
- Bonding în industria renovărilor
- Lipire în industria construcțiilor
- Lipirea tăvilor de cablu și a panourilor



Date tehnice

Bază	Cauciuc SBR
Consistență	Pastă
Sistem de întărire	Uscare fizică și cristalizare
Timp de lucru deschis	ca. 15 minute
Temperatura de aplicare	5 °C - 30 °C
Rezistență la temperatură	-20°C → +60°C


Notă de subsol: timpul de evaporare, timpul deschis și viteza de întărire pot varia în funcție de factori de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substraturi.

Substraturi

- Starea substratului
Curat, fără praf și grăsime.
- Pregătirea substratului
Nu este necesară o tratare prealabilă.
- Tipuri de substrat
49A - Adeziv construcții universal are o aderență bună la următoarele substraturi: toate materialele obișnuite. 49A - Adeziv construcții universal nu are o aderență bună sau nu este potrivit pentru PE, PP, PTFE (teflon®), substraturi bituminoase. Vă recomandăm un test preliminar de aderență și compatibilitate pe fiecare suprafață.

Metoda de aplicare

- Metoda de aplicare
Aplicați adezivul în cordoane sau puncte egale pe unul dintre materialele care trebuie lipite. Aplicați întotdeauna adeziv pe marginile și colțurile panourilor. Apăsăți ambele părți împreună, slăbiți imediat și lăsați să se usuce timp de 10-15 minute. După aceea, lipiți din nou și bateți cu un ciocan de cauciuc. Dacă este necesar, susțineți materialele lipite.



49A - Adeziv construcții universal

- Metoda de curățare
Curățați cu White Spirit.
- Metoda de reparare
Reparați cu același material.

Recomandări de sănătate și siguranță

Periculos. Respectați precauțiile de utilizare.

Purtați mănuși de plastic.

Utilizați numai în zone bine ventilate.

În caz de ventilație insuficientă, este recomandat să purtați protecție respiratorie.

Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta ambalajului și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații.

Ambalare/Logistică

Ambalaj: Diverse dimensiuni disponibile. Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.

Termen de garanție: 12 luni în ambalaj nedeschis într-un loc de depozitare răcoros și uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.