



## GEVEL EXPERT MIX

- Descriere:** 100% din satin lucios vopsea acrilica pentru fatade  
Baza de vopsea pentru mixere
- Clasificare:** Familie I, clasa 7b2 în funcție de NBN T 22-003
- Utilizare:** Exterior, mai ales pentru fatade  
Toate tipurile de clădiri  
Mediul rural, urbane, industriale și maritime
- Suprafete:** Caramizi, ciment, fibra de sticla, suprafete structurate, beton, beton celular  
etc, toate tratate cu primer corespunzător.  
Vopsele acrilice și latex, vopsele vechi, sintetice texturate, etc
- Avantaje:** Decoreaza și protejează substratul împotriva condițiilor atmosferice nefavorabile.

### Proprietăți:

- ° Durabilitate înaltă, foarte ușor de aplicat
- ° Fara miros de solvent
- ° Culori stabile in timp
- ° Gama de culori conform paletar
- ° ° Uscare rapidă
- ° ° Aderență buna
- ° ° Nu îngălbeneste
- ° ° Luciu decorativ placut

### Date tehnice:

(pentru baza W)

- Compozitia:

Rasina: 100% rășină acrilică în dispersie

Pigment: nu creteaza, dioxid de titan rutil

- Solvent: apă
- substanțe auxiliare: minerale neutre și stabilizatori
- Conținut de solide în greutate: 54% ± 2
  - Vâscozitate: 40 - 45 DPA (Epprecht SP 4, 20 ° C)
  - Densitate: 1,32 ± 0,05 la 20 ° C - culori: 1,31 - 1,43
  - Grosimea filmului: 40 micrometri
  - Grad de luciu: 7 - 14% (Glossmeter Gardner 60 °)
  - Lavabilitate: excelentă
  - Gradul de respirație: poate fi aplicat pe pereți, cu un conținut de umiditate de până la 5%
  - Flexibilitatea filmului: 7 mm, cu aparatul Erichsen pe o foaie de fier de 0,3 mm, după 7 zile de uscare la 23 ° C și 50% RH
  - Permeabilitatea vaporilor de apă  $P = 7,3 \cdot 10^{-10}$  kg / m<sup>2</sup>Pa
  - Coeficient de rezistență la aburi:  $\mu = 950$
  - VOC: UE valoarea limită pentru acest produs (cat. A / C): 75 g / l (2007), 40 g / l (2010). Acest produs conține maxim 40 g / l VOC

## **GEVEL EXPERT MIX**

### **Date practice:**

- Ambalare: 10 l (numai în baza de alb), 5 l și 1 l
- Stocare: în ambalajul original, ținute departe de îngheț, cel puțin 2 ani nedeschise.
- Aspect în cutie: Pasta
- Aspect film uscat: satin lucios
- Culori: a se vedea paletarul de culori
- Instrumente: pensula, rola (păr sintetic 10 - 15 mm), pistol de pulverizare și airless (duza: .018 "-. 021" - presiune: 150 bar).

- Dilutie: gata de utilizare  
pentru primul strat puteti adăuga puțină apă (max. 10%)
- Curatare instrumente: cu apa
- Condițiile de aplicare: nu se aplică acest produs la temperaturi mai mici de 8 ° C și in mediu  
prea umed
- Acoperire: 10 m<sup>2</sup> / l / strat
- Timp de uscare: 2 ore la 23 ° C și 50% RH
- Revopsire: după 6 ore

### **Pregatirea suprafetei**

Se degreseaza si se desprafuieste suprafata. Pentru protectie antimucegai,se va impregna cu Antimoss

### **Sistem de vopsire**

De sistem recomandate pentru substraturi noi:

#### **Sistem de vopsire**

##### 1. Sistem recomandat pentru substraturi noi:

	<i>priming coat</i>	<i>finishing coat</i>
- beton	<b>Absorprim</b>	1 ori 2 x <b>Gevel Expert Mix</b>
- ciment Vopsea veche care creteaza	<b>Fixpaint</b>	1 ori 2 x <b>Gevel Expert Mix</b>
- caramida	<b>Primer Façade</b>	1 x <b>Gevel Expert Mix</b>