



Since 1972

INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

Rășină epoxidică incoloră bicomponentă

1. Descrierea produsului

Rășină epoxidică, bicomponentă, cu vâscozitate scăzută, foarte transparentă (clară), cu o gamă largă de aplicații, ușor de utilizat.

2. Proprietăți

Culoare: Transparentă

Consum: Pentru laminarea suprafețelor (lemn, suprafață minerală), aproximativ 1,0 - 1,1 kg / m² / cu grosimea stratului de 1 mm. Aceste valori sunt teoretice și nu țin cont de consumul suplimentar datorat porozității suprafeței, profilului suprafeței, denivelărilor sau pierderilor.

Caracteristici:

- ✓ Aplicare ușoară
- ✓ Strat neted, impermeabil
- ✓ Aspect lucios
- ✓ Menținere redusă
- ✓ Decorare individuală
- ✓ Nu provoacă coroziunea metalelor. Metalele acoperite cu rășină pe toată suprafața sunt protejate împotriva coroziunii.
- ✓ Rezistență chimică și mecanică

3. Utilizare

Destinată aplicațiilor ingineresti, meșteșugărești și artistice (hobby și decorativ). Se utilizează pentru producerea acoperirilor fără solvenți, laminate (de asemenea, cu adăugarea de fibră de sticlă sau nisip), pentru realizarea obiectelor decorative, lucrărilor artistice, pregătirea chiturilor și chiturilor anticorozive, protecția diferitelor suprafețe împotriva factorilor externi, întărirea și protecția betonului împotriva impurităților. Nu este recomandat pentru aplicații industriale.

După întărire, produsul oferă un strat cu un aspect foarte frumos - incolor, lucios, neted și uniform. Nu este necesară șlefuirea sau aplicarea altor produse.

4. Instrucțiuni de utilizare

Pregătirea suprafeței

Suprafețele care urmează a fi lipite sau pe care se va utiliza rășina epoxidică, trebuie curățate, îndepărtat praful și degresate temeinic cu Dragon Acetona tehnică. Suprafața nu necesită nicio amorsare, rășina însăși acționează ca un grund.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl





Since 1972

INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

Unelte

Folosiți o spatulă de plastic pentru a întinde uniform produsul pe suprafață.

Temperatura și umiditatea în timpul lucrului

Lucrările trebuie efectuate la temperaturi peste 20 ° C, temperaturile mai scăzută extind semnificativ timpul de întărire.

Recomandări

- Se cântărește cantitatea necesară de rășină – componenta A – într-un recipient curat, apoi se cântărește întăritorul – componenta B. Mențineți raportul de 2 părți de rășină : 1 parte de întăritor.
- Se amestecă ingredientele timp de aproximativ 2 minute, până se obține un amestec omogen. Trebuie evitată amestecarea prelungită pentru a minimaliza aerarea amestecului .
- Compoziția preparată trebuie utilizată în câteva minute. Timpul recomandat pentru aplicarea amestecului final, de rășină cu întăritor, este de 15-20 minute, după acest timp vâscozitatea amestecului începe să crească, ceea ce face dificilă aplicarea și există riscul apariției defectelor de suprafață.
- Turnarea compoziției trebuie să se facă cât mai încet pentru a nu îngloba aer.
- Nu se recomandă depășirea grosimii de 0,5cm pentru un singur strat. Cu toate acestea, este posibil să se aplice un strat gros de 3-4 cm, însă timpul de întărire poate fi prelungit până la 3 zile.
- În timpul perioadei de întărire, obiectul turnat cu rășină epoxidică trebuie să rămână nemișcat.
- După întărire, dacă există imperfecțiuni de suprafață (incluziuni de praf) suprafața poate fi șlefuită cu un burete abraziv foarte fin, după care se aplică un strat subțire de rășină cu o pensulă. Suprafața își va recăpăta strălucirea.
- Rezistența mecanică completă este efectuată după 7 zile de la folosire.
- Rășină se poate colora prin adăugarea de pigmenti speciali. Cantitatea maximă de aditivi de colorare care nu afectează proprietățile compoziției epoxidice (rășină) este de 3%. Intensitatea colorării și transparența stratului de acoperire depind de cantitatea de pigment adăugată.

Spălarea uneltelor și a petelor

Uneltele și petele trebuie curățate cu DRAGON "Acetonă tehnică". Rășina uscată poate fi îndepărtată numai mecanic.

4. Ambalaje și cantități

Kod towaru	Gramatura	Typ opakowania
DZYE750	750 g	Recipient metalic

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl





Since 1972

INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

5. Perioada de valabilitate

2 ani

6. Observații

Condiții de transport și depozitare:

Transportați și depozitați în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +10 ° C și +30 ° C.

Alte observații:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În timpul lucrărilor și după finalizarea acestora, camera trebuie ventilată intens până când mirosul caracteristic dispare. Rășina prezintă o tendință mică de cristalizare în timpul depozitării, acesta este un fenomen natural și nu afectează în niciun fel proprietățile produsului. În caz de cristalizare, încălziți rășina la 50-60 ° C și amestecați-o.

„Mieszanina ta spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, w związku z czym jest dla niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.”

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl

