

# Feinputz I

## TINCI DE INTERIOR

Nr. articol: 756361



### Tipul produsului

Mortar uscat, predozat în fabrică, pe bază de varciment, aditivat. Este aplicabil manual.

**Excelență prelucrabilitate, nu se aplică la socluri.**



### DOMENIU DE APLICARE

Mortar uscat, utilizat ca tinci (tencuială fină) pentru orice tencuieli minerale de bază, ca strat suport înaintea aplicării de tencuieli decorative (zugrăveli) minerale sau sintetice, vopsele pe bază de dispersie, gleturi de var sau pe bază de gips. Se aplică la interior.

### PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie să fie uscat, fără praf, fără parți desprinse, exfolieri sau eflorescențe, să nu fie înghețat, să aibă capacitatea portantă necesară și să nu fie hidrofob. Se va respecta timpul de întărire al tencuielilor minerale de bază peste care se aplică. Dacă este necesar, înainte de aplicare, se va umezi tencuiala suport prin stropire ușoară cu apă.

### PUNEREA ÎN OPERĂ

Conținutul unui sac trebuie amestecat în malaxorul cu cădere liberă sau în malaxorul orizontal cu cca. 10 l de apă curată. Feinputz I se aplică manual, cu gletiera și se drîscuiește imediat. Suprafețele proaspăt tencuite se mențin umede timp de 2

zile, prin stropire ușoară cu apă. Înaintea aplicării următorului strat de acoperire se șteaptă, pentru uscare, minim 7 zile. Căstraturi de acoperire (finisaj) sunt recomandate următoarele produse: tencuieli decorative minerale, groase sau subțiri, ten-

cuieli decorative siliconice, silicatiche, gleturi de var sau pe bază de gips, vopsele pe bază de dispersie etc.

### RECOMANDĂRI GENERALE

Amestecul trebuie realizat numai cu apă curată. Nu este permisă adăugarea niciunui alt material. Temperatura materialelor, aerului și suportului în timpul prelucrării și procesului de uscare trebuie să fie mai mare de + 5 °C. Temperatura de

lucru recomandată este între +5°C și +25 °C. Se vor respecta normele specifice și fișele tehnice ale mortarului Feinputz I, respectiv ale materialelor cu care mortarul interacționează. Suprafețele prelucrate se vor feri de expunerea directă

la ploaie, soare sau curenți puternici de aer. Este interzisă încălzirea directă a suprafeței tencuite.

### DATE TEHNICE

Granulație:	0,6 mm
Aderență:	> 0,1 N/mm <sup>2</sup>
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă:	$\mu = 15$
Lucrabilitate (cu materialul preparat în găleată):	cca. 2 ore
Consum:	cca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm
Randament:	1 sac (40 kg) = cca. 22 l mortar umed
Apă de amestec:	cca. 10 l/sac

Grosime minimă a tencuielii:	1,5 mm
Grosime nominală:	2-3mm
Utilaje și scule:	malaxor, mistrie, gletieră inoxidabilă, drîscă.
Mod de livrare:	saci de 40 kg, europalet de 1,2 to în foliat pentru protecție contra umidității și UV.
Depozitare:	Poate fi depozitat timp de 1 an, uscat, pe suport de lemn, în ambalaj original, nedeteriorat, chiar și în spațiu deschis.

**Asigurarea calității:** Autosupraveghere prin laboratorul propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.

**Încadrare în clasa produselor chimice:** Xi iritant; conține ciment și hidroxid de calciu. R 36-iritan ochii; R 38-iritan pielea; R 43-posibilă sensibilizare la contactul cu pielea; S 2-a nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 24-a se evită contactul cu ochii; S 26-în cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu multă apă și se va consulta medicul; S 37-se vor folosi mănuși de protecție adecvate.

**Evacuarea resturilor de material din sanctuar stabilită prin normă Ö-Norm S2100: 31409.** Se va respecta legislația locală. Evacuat din sanctuar ca și moloz, în stare întărită, nu prezintă niciun fel de pericole pentru mediul înconjurător.

**Garanții:** Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în opera sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din sanctuar cu cel prevăzut în fișa tehnică.

**Drepturi intelectuale:** Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Lasselsberger-Knauf srl  
RO, 550117 Sibiu, str. Înfrățirii 47  
tel: 0269 206017; fax: 0269 206016;  
web: www.lbk.ro, e-mail: office@lbk.ro

Ediția: RO 2009

**LASSELSBERGER - KNAUF**  
profesioniștii mortarelor