

Verolac 300°C

Aluminiu



Vopsea aluminiu anticorozivă cu rezistență la temperaturi ridicate. Potrivită pentru suprafețe metalice, cum ar fi sobe, coșuri de fum, șeminee, precum și pentru aplicații industriale unde este necesară rezistența la temperaturi ridicate până la 300°C. Aceasta reflectă razele solare, este rezistentă la intemperii și lumina zilei.

- Vopsea de aluminiu anticorozivă
- Rezistă la temperaturi înalte (~ 300°C)

CULORI

Disponibil în argintiu.

AMBALARE

argintiu	375 mL	750 mL	2,5L
----------	--------	--------	------

PUTERE DE ACOPERIRE

12 - 14 m²/ L per strat pe suprafețe pregătite corespunzător.

CONȚINUT DE COV(compuși organici volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/i** „Acoperitori unicomponenți cu funcție specială”, Tip **SB**): **500 g/l**. Acest produs conține maxim **499 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

PREGĂTIREA SUPREFEȚEI

Suprafețele trebuie curățate cu Diluant pentru pensulă T 300, să fie netede și uscate, fără praf, grăsime sau rugină și șmirgheluite.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare Aplicați un strat cu trafaletul, pensula sau pistol fără diluare și fără grund. După aplicare, trebuie să treacă 24 de ore înainte de încălzirea suprafeței vopsite. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%. Este uscat la atingere după 3-4 ore și poate fi reaplicată după 24 h. Uscarea este în funcție de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Role curate, perii, pete de podea, etc. se curăță cu Diluant pentru pistol T 350 și apoi cu apă cu săpun sau detergent Utilizați Diluant pentru pistol T 350 pentru a curăța pistoalele de pulverizare.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	50 -90 sec (FORD CUP#4, 20°C)
Densitate	0,99 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

DEPOZITARE

Cutiile trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscat, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni-precauții consultați Fișa Tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro