



PREMIER COM

Since 1994

Tip : **Gresie pasta rosie**

Producator : Dual Gres

Dimensiuni: 45/45

Colectiile: CASTLE CEREZO

FISA TEHNICA

S. No.	Produs de test	Conform ISO 13006 BIII		testare lap
		Placi Gresie cu distantier	Placi Gresie fara distantier	
1	DIMENSIUNE			
	1-1 Lungime si latime	+0.6% - 0.3%	L > 12cm : ± 0.5%	± 0.12% MM
	1-2 Grosime 8MM	± 10%	± 10%	± 6% MM
	1-3 Curbura lateralelor (Cea mai mare deviatie din unghi drept)	± 0.3%	± 0.3%	± 0.3% MM
	1-4 Rectangularitate	± 0.3%	± 0.5%	± 0.5% MM
	1-5 Planeitatea suprafetei			
	a) Curbura centrala	+ 0.8 mm - 0.2 mm	+ 0.5% - 0.3%	± 0.08% MM
	b) Curbura marginii	+ 0.8 mm - 0.2 mm	+ 0.5% - 0.3%	± 0.07% MM
	c) Deformarea	0.5mm pt dimensiune < 250 cm2 0.75mm pt dimensiune > 250 cm2	± 0.5%	0.03% MM
2	Absorbția apei %	E > 10%	E > 10%	15%
3	Rezistența suprafață (Duritate) (Mohs)	Minim de 3	Minim de 3	Pt perete (3) / podea (5)
4	Rezistența la crapătura, N/mm	Min15 pentru grosime ≤7.5mm Min12 pentru grosime 7.5mm	Min15 pentru grosime ≤7.5mm Min12 pentru grosime 7.5mm	≥ 18
	Rezistența spartura în N	≥600 pentru grosime ≥7.5mm ≥200 pentru grosime 7.5mm	≥600 pentru grosime ≥7.5mm ≥200 pentru grosime 7.5mm	> 1000
5	Rezistența termala a socului la 100 C	Valabil	Valabil	Aprobat
6	Microfisuri rezistența	Necesar	Necesar	Aprobat
7	Rezistența la chimice	Valabil	Valabil	Class A
8	Rezistența la colorare	Min clasa 3	Min clasa 3	Class 2
9	Coefficient la expansiune termica	Valabil	Valabil	Aprobat
10	Extinderea umidității	Valabil	Valabil	Aprobat
11	Rezistența la îngheț	fara	fara	Aprobat
12	Mica diferenta de culoare	Valabil	Valabil	fara schimbari
13	Rectificare	fara	fara	APROBAT
14	Calitatea suprafeței	Min 95%	Min 95%	98%

SC PREMIER COM SRL

