



**PREMIER COM**

Since 1994

Tip : **Faianta pasta rosie**

Producator : Style For Ceramic

Dimensiuni: 21/63 ;21/52

Colectiile:MAVI ;TROIA

### FISA TEHNICA

S. No.	Produs de test	Conform ISO 13006 Bill		testare lap
		Placi <b>faianta</b> cu distantier	Placi <b>faianta</b> fara distantier	
1	<b>DIMENSIUNE</b>			
	1-1 Lungime si latime	+0.6% - 0.3%	L > 12cm : ± 0.5%	± 0.12% MM
	1-2 Grosime 9MM	± 10%	± 10%	± 6% MM
	1-3 Curbura lateralelor (Cea mai mare deviatie din unghi drept)	± 0.3%	± 0.3%	± 0.3% MM
	1-4 Rectangularitate	± 0.3%	± 0.5%	± 0.5% MM
	1-5 Planeitatea suprafetei			
	a) Curbura centrala	+ 0.8 mm - 0.2 mm	+ 0.5% - 0.3%	± 0.08% MM
	b) Curbura marginii	+ 0.8 mm - 0.2 mm	+ 0.5% - 0.3%	± 0.07% MM
	c) Deformarea	0.5mm pt dimensiune < 250 cm <sup>2</sup> 0.75mm pt dimensiune > 250 cm <sup>2</sup>	± 0.5%	0.03% MM
2	Absorbtia apei %	E > 10%	E > 10%	15%
3	Rezistenta suprafata (Duritate) (Mohs)	Minim de 3	Minim de 3	Pt perete (3) / podea (5)
4	Rezistenta la crapatura, N/mm	Min15 pentru grosime ≤7.5mm Min12 pentru grosime 7.5mm	Min15 pentru grosime ≤7.5mm Min12 pentru grosime 7.5mm	≥ 18
	Rezistenta spartura in N	≥600 pentru grosime ≥7.5mm ≥200 pentru grosime 7.5mm	≥600 pentru grosime ≥7.5mm ≥200 pentru grosime 7.5mm	> 1000
5	Rezistenta termala a socului la 100 C	Valabil	Valabil	Aprobat
6	Microfisuri rezistenta	Necesar	Necesar	Aprobat
7	Rezistenta la chimice	Valabil	Valabil	Class A
8	Rezistenta la colorare	Min clasa 3	Min clasa 3	Class 2
9	Coeficient la expansiune termica	Valabil	Valabil	Aprobat
10	Extinderea umiditatii	Valabil	Valabil	Aprobat
11	Rezistenta la inghet	fara	fara	Aprobat
12	Mica diferenta de culoare	Valabil	Valabil	fara schimbari
13	Rectificare	fara	fara	APROBAT
14	Calitatea suprafetei	Min 95%	Min 95%	98%

SC PREMIER COM SRL

