

FISA TECHNICA

TPEPDM ECO12/7 (pentru uz intern si extern)

Date tehnice:

Banda izolatoare Polymer: TPE PDM ECO


Materialul de baza: tesatura tricot transversala din cauciuc elastic

Lățime: 70 mm

Lățimea efectivă: 120 mm

Greutatea reală / metru : 30 g / m

Grosime totală: 0,45 mm



Valori fizice pentru banda izolatoare:

Presiune de sarcina: 0,8 bar

Temperatura: de la -30 C la + 90 C

Rezistenta rupere transversala: RPN EN ISO 527-3 115N /15mm

Rezistenta rupere longitudinala: PN EN ISO 527-3 45N /15 mm

Intindere transversala: PN EN ISO 527-3 160%

Intindere longitudinala: PN EN ISO 527-3 37%

Performanta de absorbtie dintr-o flexibilitate laterala de 25% PN EN ISO 527-3 1,2 N / mm

Performanta de absorbtie dintr-o flexibilitate laterala de 50% PN EN ISO 527-3 1,5 N / mm

poate rezista la presiunea apei PN EN 1928 (Varianta B)> 0.8 bar

Rezistentă UV: PN EN ISO 4892- 2500 h

Rezistență chimica a cauciucului :

Compozitie:

Acid clorhidric: 3%


Acid sulfuric: 35%

Acid citric: 100 g/l

Acid lactic: 5%

Hipoclorit de sodiu: 0,3g/l

Apa sarata: (20g/l sare de mare)



Ambalaj: 10ml, 50 ml

Unelte: Pensula, Bidinea, Spaclu

Depozitare: Loc uscat, inchis si rece.

Zone de aplicare: bucatarie, spalatorie, spalatorie auto, abator, terase, balcoane, sauna, si bai.

Mod de aplicare:

Suprafata trebuie să fie neteda, uscata, fara nicio urma de pata, sau praf, care ar putea impiedica lipirea suprafetelor, aderența marginilor.

Portiunile sparte trebuiesc reconstruite si umplute. Substanțele ce cad in timpul reparatiei (rasina de ciment, pietricele, etc) se curata prin suflare sau aspirator. Trebuie respectata indicatiile producatorului. Dupa curatare se amesteca adezivul sau mortarul ales conform instructiunilor producatorului. Amestecul se aplica cu bidineaua sau cu pensula. Aplicati banda cu partea de țesătură sub formă de plasă în stratul proaspăt întins, marginile sa fie presate utilizând o spatulă lisă.. În cele din urmă, stratul de adeziv sau mortar se trage atat de gros încât sa acopere total tesatura de baza.

Sa se ia in cosideratie termenul de valabilitate a adezivului cat si a mortarului.

Atentie: In timpul lucrarilor sa se protejeze ambalajul de daune mecanice!

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ.

1. Produsul are **ETA-08 / 02-50**
2. Licența de fabricație a produselor: **UE**
3. Distribuitorul produsului: **P & A 2006 BT ,2151,localitatea Fot, strada Hegyalja, nr 49**
4. Scopul propus al produsului: **Banda hidroizolatoare**
5. Tipul de produs: este o bandă realizată din țesătură transversala din cauciuc elastic, impermeabilă la apa și vapori. Este elastic și deformabil. Este disponibil și sub formă de piese speciale, colțuri interne sau externe, alături de garniturile pentru etanșarea străpungerilor de armături sanitare la băi, dușuri, bucătării etc.
6. **Rezistent la substanțe chimice**

Zone de folosire: bucatarie, spalatorie, spalatorie auto,
abator, terase, balcoane, sauna, dus, bai.




P & A BT 2006 în calitate de importator și distribuitor declară că produsul TPEPDM nu este un produs periculos (nu conține substanțe periculoase) după 41 / 2000.EUM-KOM. Prin modificarea Decretului 33/2004 EUM-KOM.

Fot .2016. martie 03.

Péter Takács,
Managing Director

P & A 2006 BT
2151 Fot, Hegyalja, nr. 49
Adoszárn: 2202/2016.03.03
Căp. 157 / 19.02.2016.17.7



2151, Fot, Hegyalja, u,49
Tel:06 70 660 6465
Fax: 06 27 359 334