

FACADE SYSTEM

2091

FEINPUTZ A

## STRUCTURĂ FINĂ, UȘOR DE PRELUCRAT, ANTERIOR VOPSIRII

### Mortar de finisare (tinci) pe bază de var-ciment, la exterior

Structură fină: ideală pentru pregătirea suprafețelor înaintea vopsirii sau aplicării tencuielilor decorative.

Reglează umiditatea: oferă un climat interior plăcut.

Poate fi utilizat în interior și în exterior.

Punerea în operă: se pune în operă ușor, aplicare manuală.



exterior: perete + tavan  
interior: perete + tavan  
pentru prelucrare manuală și mecanizată

### Domeniul de aplicare

Mortar de finisare pe bază de var-ciment, permeabilă la vapori, pentru pereții exteriori și interiori ai clădirilor rezidențiale noi și vechi, clădiri publice și obiective industriale. Poate fi folosit ca strat intermediar pe tencuielile de var-ciment, înainte de aplicarea tencuielilor decorative colorate. Poate fi utilizat într-o măsură limitată în zonele cu umiditate permanent ridicată.



## TEMPERATURA DE LUCRU

#### Temperatura minimă

5 °C

#### Temperatura maximă

25 °C

### Condiții meteo în timpul prelucrării

În timpul lucrului, temperatura aerului și a suprafeței trebuie să fie între +5°C și +25°C. Evitați lumina directă a soarelui, căldura, înghețul, umiditatea intensă (ploaia) și curenții de aer în timpul perioadei de lipire. Temperaturile scăzute pot avea un efect negativ asupra întăririi și timpul de întărire al materialului este prelungit. Tencuiala nu trebuie să fie expusă la îngheț în timpul perioadei de întărire!

## PREGĂTIRE ȘI APLICARE

### Cerințe ale stratului suport

Suprafața de bază trebuie să îndeplinească standardele relevante, să fie solidă, stabilă, fără părți libere, praf, murdărie, ulei, reziduuri de agent de desfacere, de mușcăi și eflorescențe. Temperatura suprafeței de bază trebuie să fie între +5°C și +25°C.

### Pregătirea stratului suport

Acoperiți suprafețele de protejat înainte de începerea lucrărilor!  
Defectele din zidărie trebuie corectate cu cel puțin trei zile înainte de începerea tencuielii. Părțile de perete care sunt friabile trebuie îndepărtate. Fisurile și canelurile mai mari trebuie închise cu o tencuială de bază. Dacă este necesar, umeziți suprafața de bază cu câteva ore înainte de aplicare.

Amestecare

Feinputz A este o tencuială fină de var-ciment, care se amestecă cu apă la șantier. Amestecarea se poate face cu un malaxor manual (folosind un arbore de amestec adecvat) sau manual.

Necesar de apă: 6 l/25 kg sac (aprox. 0,25 l/kg).  
Necesar material: aprox. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm. Consumul de material poate fi determinată prin aplicarea de probă.  
Grosimea stratului: 2-3 mm.  
Timp de lucru deschis: aprox. ora 2.  
Condiții de prelucrare: În timpul aplicării, temperatura materialului, a aerului și a suprafeței de bază trebuie să fie între +5°C și +25°C.  
Perioada de valabilitate, depozitare: în loc uscat, pe palet de lemn, în ambalaj sigilat, timp de 6 luni de la data producției.

Instrucțiuni de lucru

Aplicați tencuiala fină manual cu o gletieră inoxidabilă până la grosimea dorită, se nivelează și se drișcuie. Dacă este necesar se prelucrează suprafața cu un rabot de tencuială. Grosimea recomandată a stratului este de maximum 2-3 mm.  
Instrumente de prelucrare: mistrie, cancioc, mistrie de colț, gletieră și drișcă.

Protecție după aplicare

Pe vreme caldă și vântoasă, protejați tencuiala deja întărită de uscarea rapidă. Suprafața tencuită poate fi vopsită, acoperită cu o tencuială nobilă sau o tencuială colorantă.

PARAMETRI TEHNICI

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Granulație maximă | 0,6mm |
|-------------------|-------|

VARIANTE DE PRODUSE



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Distribuție în    | RO     |
| Greutatea netă    | 40 kg  |
| Tipul ambalajului | sac    |
| Ambalare          | hârtie |

|                   |          |                        |
|-------------------|----------|------------------------|
| Tipul ambalajului | Ambalare | Condiții de depozitare |
| sac               | hârtie   |                        |

Servicii

Service, inchiriere masini

Instructiuni de eliminare

Nu turnați materialul rămas în canalizare. Lăsați restul de material să se întărească. Aruncați materialul întărit ca deșeu de construcție în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Eliminarea ambalajelor

Ambalajul trebuie eliminat ca deșeu periculos (a se vedea fișa cu date de securitate a materialelor). Numai ambalajele complet golite și curate trebuie predate pentru reciclare. Nu eliminați cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajele în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Text standard -Calitate

Monitorizarea calitatii

Notă juridică

Aviz juridic