

Fisa Tehnica Hdf Lacuit

Produs HDF HOMADUR - hdf lacuit produs din fibre de lemn cu finisaj lacuit de lemn sau uni are mai multe utilizari. Acest produs are 2 metode de productie si anume lacuit cu lacuri pe baza de apa sau pe baza de lacuri rezistente la interactiune UV.

Caracteristici

rezistenta la zgariere
lacuit pe o parte sau pe 2 parti
design propriu, laboratorul poate crea designul dorit de catre client

Specificatii

HDF HOMADUR plus este testat in concordanta cu EN 622 part 1 si 5 si are urmatoarele proprietati:

grosime 1,5- 6 mm
dimensiuni - la cererea clientului
toleranta la grosime +/- 0,15mm
comportamentul la abraziune 2E\
rezistenta la zgariere 4D

Procesul de obtinere

prin presare la max 100grade C
presiunea specifica maxim 2,5 kg/cm³
timpul procesului maxim 3 min

Sfaturi la utilizare

suprafete lacuite trebuie sa fie curatate cu o carpa fina si trebuie folosit un agent casnic de curatat

Mediul inconjurator

Produsul este compus din materiale prietenoase cu mediul inconjurator, ca de ex lemn netratat si agenti de formalhida de concentratie mica si procesul se incheie cu un proces de fabricatie inovativ si ecologic.